

## Flexbit

Bitumen | Latex | Beschichtung | lösemittelfrei | Flachdach | umweltschonend



### Kurzinfos

- lösemittelfreie, hochflexible Latex-Beschichtung
- sehr hohe Rissüberbrückung - Bruchdehnung von 370 %
- hervorragend für alle Dach- und Schweißbahnen geeignet
- starke Klebekraft - haftet auch auf Blech (Alu, Kupfer etc.)
- Bekiesungskleber für alle Bitumenbahnen (auch Polymer)
- für Innen- und Außenanwendungen

### Verbrauch

- ca. 0,5 l/m<sup>2</sup> (pro Anstrich - mindestens 2 Anstriche)

### Lagerhinweis



- nicht unter +2 °C bis max. +30 °C temperiert, frostempfindlich!
- im original verschlossenen Gebinde 12 Monaten lagerfähig

### Systemprodukte

#### Grundierung

- BORNIT® Grundbit

#### Reinigung

- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® MultiClean Fix
- BORNIT® Bitumenreiniger

#### Ergänzungs-/ Folgeprodukte

- BORNIT® Glasgittergewebe 58
- Bitumen-Dach- und Schweißbahnen

### Inhalt

### Artikel-Nr.

### EAN-Code

### Farbton

### ausreichend für:

|  |            |                  |         |                       |
|--|------------|------------------|---------|-----------------------|
| 5 ltr. / Eimer<br>60 Eimer (300 ltr.) / Europalette      | 6900002660 | 4 017228 00281 1 | schwarz | ca. 10 m <sup>2</sup> |
| 10 ltr. / Eimer<br>44 Eimer (440 ltr.) / Europalette     | 6900002534 | 4 017228 00289 7 | schwarz | ca. 20 m <sup>2</sup> |
| 25 ltr. / Hobbock<br>18 Hobbock (450 ltr.) / Europalette | 6900002659 | 4 017228 00285 9 | schwarz | ca. 50 m <sup>2</sup> |



Arbeitsgeräte vor und während der Verwendung mit Wasser nässen, verlängert deren Lebensdauer erheblich!



## Anwendungsgebiete

BORNIT®-Flexbit dient zur Erhaltung von gealterten, bituminösen Flachdachabdichtungen sowie zum Schutz neuer Dachflächen aus Beton (z.B. Fertigteilgaragen) vor Witterungseinflüssen. Das Produkt kann auf Beton, Putz, vollfugigem Mauerwerk oder bituminösen Untergründen eingesetzt werden. Für Wellbitumenplatten ist BORNIT®-Flexbit nicht geeignet. BORNIT®-Flexbit kann auch zum Schutz von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit (nicht für Bauwerksabdichtungen gemäß DIN 18533) sowie zur Zwischenabdichtung auf horizontalen Flächen wie z.B. Balkonen, Terrassen, Kellerböden und Fliesenbelägen unter Estrich eingesetzt werden. BORNIT®-Flexbit ist für Polymerbitumenbahnen geeignet und dient auch als Klebstoff (Bekiesungskleber) zur Befestigung von aufgestreuten Schiefersplitt oder anderen geeigneten mineralischen Streustoffen auf Dächern bis 25 % Neigung. Durch die Neubesplittung abgewitterter, bituminöser Dachbeläge erzielt man eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und erzielt ein attraktives Aussehen.

## Produktdaten in Kurzform

|  |   |
|--|---|
| Produktart   | Bitumen-Latex-Schutzanstrich  |
| Basis  | Kautschuklatex, Bitumenemulsion   |
| Dichte bei +20 °C  | ca. 1,00 g/cm <sup>3</sup>  |
| Lösemittel   | keine   |
| Auftragen mit  | Pinsel, Quast, oder spez. Spritzgerät (airless)   |
| Farbe(n)   | schwarz   |
| Konsistenz   | dickflüssig, thixotrop  |
| Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund)                | mind. +5 °C bis maximal +30 °C  |
| pH-Wert  | 11,0 - 11,5   |
| Lagerung   | nicht unter +2 °C bis max. +30 °C temperiert, frostempfindlich!   |
| Lagerdauer   | im original verschlossenen Gebinde 12 Monaten lagerfähig  |
| GISCODE  | BBP10   |
| GISCODE Link Komp. A   | <a href="https://www.wingisonline.de/showbetrandoc.aspx?gisbaunr=4/00000018210/000009&amp;docid=1995&amp;lang=de">https://www.wingisonline.de/showbetrandoc.aspx?gisbaunr=4/00000018210/000009&amp;docid=1995&amp;lang=de</a> |
| Gesundheitsschädliche Stoffe im Sinne der Arbeitsstoffverordnung | keine   |
| Gefahrenklasse nach ADR  | keine   |
| Reinigung  | im frischen Zustand mit Wasser, ausgehärtet mit BORNIT®-MultiClean Fix, BORNIT®-MultiClean oder BORNIT®-Bitumenreiniger   |
| Verdünnung   | Wasser  |
| Siedebeginn und Siedebereich                                     | +100 °C   |
| Bruchdehnung   | 3,7   |

## Art und Eigenschaften

BORNIT®-Flexbit ist eine hochwertige, mit Kautschuk-Latex modifizierte, Bitumenemulsion zur Herstellung von nahtlosen, dehnfähigen und wasserdichten Schutzbeschichtungen für verschiedenste Anwendungsgebiete im Hoch- und Tiefbau. Die Beschichtung ist im abgeordneten Zustand witterungs- und UV-beständig und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Das Produkt ist lösemittelfrei und bildet nach Durchtrocknung eine hochelastische, rissüberbrückende Schutzbeschichtung gegen Wasser und Feuchtigkeit.

## Vorteile

- hochelastisch und rissüberbrückend
- universell einsetzbar und gebrauchsfertig eingestellt
- hohe Bruchdehnung von 370 %
- umweltschonend, da lösemittelfrei
- auch für Polymerbitumenbahnen geeignet

## Untergrund

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber und frei von jeglichen Trennmitteln (Öl, Fett, Staub etc.) sein. Er darf leicht feucht, aber nicht nass sein. Stehendes Wasser ist zu entfernen. Bei Verwendung auf Flachdächern muss eine ausreichende Dachneigung (mindestens 3°) vorhanden sein.

## Verarbeitung

BORNIT®-Flexbit ist verarbeitungsfertig eingestellt - evtl. kurz umrühren. Mit vorher befeuchteter Farbrolle aus Polyamidgarn, Besen, Bürste, Pinsel oder geeignetem Spritzgerät (airless) auftragen. Zum Spritzen ist BORNIT®-Flexbit gegebenenfalls mit etwas Wasser zur gewünschten Konsistenz zu verdünnen. Bei stark saugenden und sandenden Untergründen ist als Voranstrich BORNIT®-Grundbit zu verwenden. Die Beschichtung erfolgt mit unverdünnter BORNIT®-Flexbit in mindestens 2 Lagen. Der zweite Anstrich erfolgt nach Trocknung des vorhergehenden. In die Beschichtung eingelegtes BORNIT®-Glasgittergewebe 58 erhöht die Stabilität gegen mechanische Beanspruchung. BORNIT®-Flexbit ist nach Durchtrocknung wasserdicht und witterungsbeständig. BORNIT®-Flexbit darf keinesfalls bei Regen, zu hoher Luftfeuchte (Nebel) oder bei Frost (frostempfindlich!) aufgetragen werden. Während der Verarbeitung darf die Untergrund- und Umgebungstemperatur +5 °C nicht unterschreiten und sollte +30 °C nicht überschreiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Der frische Anstrich ist vor Regen zu schützen. Bis zur vollständigen Aushärtung ist BORNIT®-Flexbit vor Frost zu schützen. Bei der Aufstreuung von Schiefersplitt, ist dieser satt aufzustreuen und einzuwalzen. Der Überschuss ist erst nach vollständigem Abbinden zu entfernen. Der Verbrauch beträgt ca. 2 - 4 kg Schiefersplitt.

## Verbrauch

ca. 0,5 l/m<sup>2</sup> (pro Anstrich - mindestens 2 Anstriche)

## Gesundheits-, Arbeits-, Brandschutz

Informationen zum Umgang, zur Sicherheit und der Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

## Empfohlene, persönliche Schutzausrüstung



### Entsorgungshinweis

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 080410 (Klebstoff- und Dichtungsmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080409 fallen) entsorgt werden.

### Anmerkung

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen, die in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen, behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite [www.bornit.de](http://www.bornit.de) zu informieren.