

<b>Caractéristiques moyennes</b>			
<b>QUALITE :</b>	<b>Références 1979 &amp; 1969</b>		
<b>Certificat Forestier</b>	<b>PEFC/10-31-714</b>		
<b>Composition fibreuse</b>	<b>ECF</b>		
<b>Milieu</b>	<b>neutre</b>		
<b>Grammage</b>	<b>80</b>	<b>g/m2</b>	<b>NF EN ISO 536 NFQ 03 019</b>
<b>Epaisseur</b>	<b>109</b>	<b>microns</b>	<b>NF EN ISO 534 NFQ 03 016</b>
<b>Main</b>	<b>1,36</b>	<b>cm3/g</b>	<b>NF EN ISO 534 NFQ 03 016</b>
<b>Blancheur</b>	<b>170</b>	<b>CIE</b>	<b>NF ISO 11475 NFQ 03 099</b>
	<b>116</b>	<b>ISO</b>	<b>NFQ 03 039 ISO 2470</b>
<b>Satinage Bendtsen</b>	<b>160</b>	<b>ml/min</b>	<b>ISO 8791-2 NF Q 03-049</b>
<b>Humidité absolue</b>	<b>4,50</b>	<b>%H2O</b>	<b>NF EN ISO 20287 NFQ 03 003</b>
<b>Humidité relative</b>	<b>30</b>	<b>dans l'air</b>	<b>sabre</b>
<b>Opacité fond papier</b>	<b>94</b>	<b>%</b>	<b>NF ISO 2471 NFQ 03 040</b>
<b>Epair Kajaani</b>	<b>87</b>		
<b>Permanence</b>	<b>ISO 9706</b>		<b>NF EN ISO 9706</b>