

FICHA TÉCNICA – TECHNICAL DATA SHEET: CAB

VENTAJAS – BENEFITS

- Sistemas de fijación rápida y sólida en viga metálica – **fast and stable fixing system to metal beams.**
- No es necesario taladro, ni soldadura. – **No drilling and welding required.**
- Apto para todo tipo de espesores de viga - **Suitable for all types of beam thicknesses.**
- Soporte con tornillo M6x9 mm para fijar abrazaderas y orificios M6 para varilla – **Support with M6x9 screw to fix clamps and hole to hold M6 threaded rod.**
- Acabado en gris (Recubrimiento cinc y aluminio) para interiores, exteriores, ambientes húmedos o ligeramente corrosivos. – **Grey coating (zinc aluminum flakes) for indoor, outdoors, damp and corrosive environment.**

Foto Producto / Product photo



APLICACIONES – APPLICATIONS.

Fijación de varillas y elementos roscados en vigas de hasta 20mm de ala – **fixing of thread rods and other threaded elements in steel beam with a maximum thickness of 20mm**



CARACTERÍSTICAS – FEATURES

Material / Material

- Acero al carbono para muelles según norma DIN 17222 (UNE-EN10132-4). Acero que después de un temple y revenido adquiere una dureza HRC 43/50 - **Carbon Steel for springs according to DIN 17222 (UNE-EN 10132-4). Steel with tempering and quenching to get a hardness of 43/50 HRc.**
- Dos acabados, negro para interiores y gris para exteriores o ambientes corrosivos – **Two finish, black for indoors and grey for outdoors or corrosive environment.**

Acabado gris / grey coating:

- Recubrimiento no electrolítico, compuesto de láminas de cinc y de aluminio fijándose mediante reacción química sobre la superficie del acero - **Non electrolytic coating comprising zinc and aluminium layers fixed to the surface of the steel by chemical reaction.**
- Recubrimiento no hidrogenante (sin electrólisis ni decapados ácidos) - **Non hydrogenating coating (without electrolysis or acid scaling)**
- Libre de cromo VI y cromo III. Valores de fricción reducidos - **Free of chrome VI and chrome III. Low friction values.**
- RESISTENCIA a la corrosión en cámara de niebla salina de hasta 480 h (DIN 50021) - **RESISTANCE to corrosion in saline mist for up to 480 hours (DIN 50021).**

Este documento es propiedad de Apolo. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de Apolo /This document is intellectual property of apolo.
Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of apolo.


TDS-1

F.204 v.01- Technical Data Sheet

Cotas principales (mm) - Main dimensions (mm)

CAB

Denom.	Espesor (A) (mm)	Distancia (B) (mm)	Métrico Metric M
CAB			
CAB 3-7	3-7	35	M6X9
CAB 7-13	7-13	35	M6X9
CAB 14-20	14-20	35	M6X9



PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN / INSTALLATION PROCEDURE

Fácil y rápido de fijar, en la mayoría de casos basta con un simple golpe de martillo. – **Easy and fast fixing, only need to hammer it.**


MATERIALES BASE / BASE MATERIAL

Vigas de acero / Steel beams

CARGAS RECOMENDADAS (kg.) / RECOMMENDED LOADS(kg.).

CAB

Denom.	Carga rec <i>Rec. load</i> (kN)
CAB 3-7	0,33/0,45
CAB 7-13	0,33/0,45
CAB 14-20	0,33/0,45



La carga recomendada con factor de seguridad ($\mu = 3$). - **Recommended load with safety factor ($\mu = 3$)**

Las cargas presentadas se entienden como límite estático aplicadas verticalmente a la estructura de instalación. – **The showed loads are the based on the static limit on vertical installation.**