

Selbstklebebänder



Produkt Information / Technisches Datenblatt



51587

ipg 51587 - ist ein Elektroklebeband, bestehend aus einer Polyesterfolie und einem wärmehärtenden Kautschukkleber. Es wird für unterschiedlichste Elektroanwendungen eingesetzt. Es zeichnet sich durch hervorragende Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Lösungsmitteln aus und hat exzellente elektrische Isolationseigenschaften. ipg 51587 ist UL-gelistet.



Träger	Polyester-Folie
Klebemasse	Kautschuk, wärmehärtend
Farbe	schwarz (04), gelb (17)
Höchstzugkraft	110 N / 25mm
Dicke / Träger	25μm (1.0mil)
Dicke / Gesamt	56μm (2.2mil)
Bruchdehnung	100 %
Klebkraft / Stahl	13,7 N / 25mm
Durchschlagsspannung	5.000 V
Isolierstoffklasse	B / 130°C
UL – Zertifizierungsnummer	E20780
Oberflächenwiderstand	$10^6\Omega$
Elektrolytische Kor- rosionswirkung*	A1,0
Brennbarkeitsstufe*	BU1
Lagerbeständigkeit	sehr gut
Lösemittelbeständigkeit	sehr gut
Feuchtigkeitsbeständigkeit	exzellent
CSA File	LR949480
Länge	66m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	6, 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden
Lagerung	Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

*) VDE 0340

Anwendungen:

- Kern- und Zwischenlagenisolation
- Abkleben des Wickelanfangs und -endes.
- Abschlussbandage zum Schutz der äußeren Wickellage
- Isolierung von Lötstellen und Zuleitungen

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.



ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

V 01.10 - 15.06.2010 08:00

