Kleine Materialkunde – Festigkeitstabelle



Übersicht über die wichtigsten von uns verarbeiteten Rohstoffe

Werkstoffe						D		Me de la constantina		
Chemische Bezeichnung	Handels- Name	Kurz- Zeichen	Wasserauf- nahme und Verhalten	UV Beständigkeit	Schmelz- punkt	Bruch- Dehnung ca.	Spezi- fisches Gewicht	Wichtige Haupteigenschaften im Tauwerkbereich	Einsatzgebiet	
Polyamid	Nylon Perlon Enkalon	PA	gering ca. 4,5 % schrumpft	gut	215°	20 %	1,15	hohe Festigkeit hohe Dehnung hohe Scheuerfestigkeit	Festmacher Ankerleine Lastschlingen	
Polyester	Birolen Diolen Trevira Dacron Terylen	PES	kaum, ca. 0,4 % schrumpft fast nicht	sehr gut	258°	12 %	1,38	hohe Festigkeit geringe Dehnung gute Scheuerfestigkeit wird nicht hart	1. Endlosmaterial Fallen, Winschen- schoten. 2. Stapel- faser: (Kammgarn) griffige Schoten	
Polypropylen	Wellen- reiter für Multifil	PP	keine 0 % schrumpft nicht	je nach Farbe und Ausrüstung muss sehr gut ausgerüstet sein Sonst schlecht.	165°	18 %	0,9	schwimmfähig keine Wasseraufnahme leicht bei Spleitex auch das	Festmacher in der Großschiffahrt	
	Spleitex für Gespinnst	SP	THOTE			25 % P		hanfähnliche Aussehen		
	Warterproof für Monofil	PP				15 %				
Aramid	Kevlar Twaron Nomex	aromat. PA (Aramid)	gering. ca. 4 %	wird nur ummantelt eingesetzt, sonst ca. 10 % Verlust	schmilzt nicht, Gebrauchs- Temperatur bis 150° Zerfall-Temperatur ca. 400°	4-5 %	1,4	geringste Dehnung. höchste Festigkeit, schlechte Scheuerfestigkeit, geringe Querfestigkeit, Gefahr des inneren Zerreibens beste Temperaturbeständigkeit	Fallen Abspannseile Verankerungen	
Polyethylen hochfest	Dyneema Spectra Tekmilon	PE hochfest	keine, 0 % schrumpft nicht	gut, wird in der Regel ummantelt eingesetzt	150°	3,5 %	0,97	niedriges Gewicht geringe Dehnung hohe Bruchfestigkeit gute Scheuerfestigkeit beste Querfestigkeit und Knotenfestigkeit	Fallen Abspannseile Regulierleinen Schwimmseile Verankerungen	

SEILFLECHTER Qualitätstauwerk Festigkeitstabelle*

ArtNr.	Artikel Ø mm	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
110000	Nylon geflochten	270	400	610	1090	1670	2400	3200	4250	5350	6500
120000	120000 Schlangentau PES		320	450	780	1230	1720	2260	2890	3550	4250
121000	Schlangentau PA	_	_	490	880	1370	1980	2580	3430	4360	5240
121400	SPIRAL-BIROTEX®	140	220	310	500	800	1100	1500	1900	2400	2800
132000	FIBRON® geflochten	300	410	520	900	1300	1800	2400	3000	3900	4700
133000	Wellenreiter® geflochten	130	320	400	700	1080	1760	1840	_	_	_
160000	Birolen geflochten	260	380	590	1030	1630	2290	3030	3900	4850	5900
161000	Square-Line/Nylon	_	_	_	_	_	3600	4800	5800	7200	9800
161100	Square-Line/BIROTEX®	_	_	_	_	_	_	3000	3700	4700	5700
166000	Birolen-Fall geflochten	350	450	700	1000	_	_	_	_	_	_
167000	KEVLAR®-Fall	350	500	860	1220	1810	_	_	_	_	_
167500	DYNEEMA®-PUR PU12	1100	2200	2700	4100	7600	11500	14200	17000	22000	26500
167700	VECTRAN®-Fall	700	950	1400	2300	3400	6000	7960	_	_	_
167800	DYNEEMA®-Super 32	460	1000	1800	3200	5000	6100	7800	_	_	_
168100	DYNEEMA®-Schot	_	_	420	770	1480	_	_	_	_	_
168300	DYNEEMA®-Spi-Schot	verjüngt	_	_	1300	_	_	_	_	_	T
168600	TAIFUN®-Festmacher	_	_	_	1700	1900	2500	3700	4400	5800	7300
169000	Atlantik "Compakt"	_	580	1050	1180	1900	2800	5300	5300	6800	-
169500	Atlantik "Plus"	_	_	_	2400	3400	4700	5300	7200	8900	10900 500
171000	Yacht-Schot	_	_	290	580	800	1230	1700	2200	_	-
180000	Olympia-Star	_	_	450	800	2200	2350	2700	3400	4000	4800
220000	Hanf gedreht	_	_	260	450	710	1060	1350	1780	2200	2730
240000	Nylon gedreht	320	490	735	1320	2040	2940	4020	5200	6570	8140
250000	Birolen gedreht	_	_	580	1050	1680	2400	3370	4340	5480	6820
251000	Spezial-Fall gedreht	420	580	800	1370	2200	3000	_	_	_	_
270000	Waterproof gedreht	_	_	590	1040	1530	2170	2990	3700	4720	5690
27100	FIBRON®-Tauwerk gedreht	_	_	610	1070	1580	2220	3050	3800	4800	5850
272000	BIROTEX® gedreht	_	_	610	1070	1580	2220	3050	3800	4800	5850
282000	WIKING® gedreht	_	_	_	700	1100	1400	1700	2400	3300	4300
290000	BIRO SOFT-Tarzan gedreht	_	_	560	780	1400	1700	2400	3300	4200	5100

Angaben in daN (0,98 daN = 1 kp) - *Richtwerte, Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind Bruchlasten, nicht Nutzlasten (Nutzlast ist ca. 10 % der Bruchlast).