



Fa. RAYHER HOBBY GmbH, Bahnhofstr, 65, 88471 Laupheim



Analysenbericht

XL2-96132

Messung Nr.: 144 Modus: Elektrolegierung
Messdauer: 30,0s Zeit: 01.08.2017 11:05:31

Art-Nr 2402100
Best-Nr 01.08.17
User Login Trumic Hido

Werkstoffvorschlag: CuAl10Fe3Mn2

Element		%	±	2σ
Kupfer	Cu	95,688	±	0,103
Silber	Ag	4,245	±	0,053

* Bitte hier gewünschten Text angeben. *