



PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE

Caractéristiques moyennes			
QUALITE :	RR couleurs		
Certificat Forestier			
Composition fibreuse	ECF		
Milieu	neutre		
Grammage	80	g/m²	NF EN ISO 536 NFQ 03 019
Epaisseur	109	microns	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
Main	1,36	cm³/g	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
Satinage Bendtsen	185	ml/min	ISO 8791-2 NF Q 03-049
Humidité absolue	4,50	%H₂O	NF EN ISO 20287 NFQ 03 003
Humidité relative	30	% H₂O dans l'air	sabre
Permanence	ISO 9706		NF EN ISO 9706