GB FR PT ES DE NL TR IT NO SV FI DA PL
CS LT HU EV BG HR ET LV MT SK SL RO

AlphaTec® 4000

Version 01.02.19 (версия инструкции от)

PUAT40S001

BODY MEASUREMENTS (cm)
Таблица размеров (в см.)

Height (A) (Рост)	Chest (B) (Окружность груди)	Waist (C) * Талия	Garment Size размер одежды
158 - 164	76 - 84	68 - 76	XS 42-44
164 - 170	84 - 92	76 - 84	S 44-46
170 - 176	92 - 100	84 - 92	M 46-48
176 - 182	100 - 108	92 - 100	L 48-50
182 - 188	108 - 116	100 - 108	XL 50-52
188 - 194	116 - 124	108 - 116	2XL 52-54
194 - 200	124 - 132	116 - 124	3XL 54-56
200 - 206	132 - 140	124 - 132	4XL 56-58
206 - 212	140 - 148	132 - 140	5XL 58-60
212 - 218	148 - 156	140 - 148	6XL 60-62
218 - 224	156 - 164	148 - 156	7XL 62-64

* measurements for trousers only

Protection Levels & Additional Properties	
TYPE 1 Chemical Protection	TYPE 3 Liquid Tight
TYPE 2 Chemical Protection	TYPE 4 Spray Tight
TYPE 3-B Liquid Tight	TYPE 5 Particle Protection
TYPE 4-B Spray Tight	TYPE 6 Limited Chemical Protection
TYPE 5-B Particle Protection	

Available in green
Models 103, 111, 121, 121-GO3, 121-GO5, 122, 125, 125-GO3, 125-GO5, 132, 151, 151-GO2, 162, 166, 167, 185
Available in orange
Model 132

ANSELL MICROGARD Limited, 9 Saltmarsh Court, Priory Park, Kingston Upon Hull, United Kingdom HU4 7DZ
Ansell Microgard Brussels – 1 Ikaroslaan, Unit A/1 1070 Brussels – Belgium

ANSELL MICROGARD
9 Saltmarsh Court, Priory Park, Kingston Upon Hull
United Kingdom, HU4 7DZ

Technical support: **technical@microgard.com**
Tel **+44 (0) 1482 625444**

Customer Service:
Europe, Middle East & Africa: **Tel +32 2 528 74 00 / +32 2 528 74 01**
North America: **Tel +1 800 800 0444 / +1 800 800 0445**
Latin America: **Tel +52 442 248 1644 / +52 442 248 3133**
Australia: **Tel +61 1800 337 041 / +61 1800 803 578**
Asia Pacific: **Tel +60 3 8310 6688**

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates.
© 2019 Ansell Limited. All Rights Reserved.

KULLANIM TALİMATLARI — TR

AB Uygunluk Beyanı'nı www.ansell.com/regulatory adresinden indirebilirsiniz.

Etiket İşaretleri - Ansell 4000 eski adıyla MICROCHEM® 4000
Ansell Limited, Ulusım Binaları, 9 Saltmarsh Court, A.C. Ltd. İşareti, SGS Fimko Kategori III Onayına Uygundur, 2016/425 AB Yönetmeliği Tip Muayenesi, SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSİNKİ, Finland, Organ tarafından gerçekleştirilmiştir. Onaylanmış Kurum No: 0598 3. Sınırlı kullanım ömürlü kimyasal koruyucu elbise. 4. Üretim kullanıcıdan önce bu kullanıcı talimatlarını okuyun. 5. Beden Dimensions 6. Model / ürün adı 7. Model tanımlaması. 8. Üretim Ayı / Yılı. 9. Model tanımlaması. 10. Beden piktogramı vücut ölçülerini gösterir. 9. Yıkamayın. 10. Ütülemeyin. 11. Tamburda kuruma yapmayın. 12. Kuru temizlemeye vermeyin. 13. Yeniden kullanmayın 14. Alev alır malzeme. Ateşten uzak tutun.

Koruma Seviyeleri ve Ek Özellikler: 15. Elde edilen tam vücut koruması "Tipler" 16. Tulum, eldiven/kol/ayak bileği koruyucu ürünlerin sızdırmazlık özelliği. Madde 9 uyarınca 1994/ EN 1073-2'ye göre test edilmiştir: Delinme direnci, Sınıf 2 gerekliliğine ağırlıkta Sınıf 1 (EN 863). 17. EN 13034 Tip 6 sınırlı kimyasal sıçrama koruması. 18. Kimyasal yapıdığında elektrostatik koruma sağlar. 18. Kumaş, bulaşıcı maddelere karşı koruma bakımından EN 14126 Sınıf 3 performansını sağlamıştır.

AlphaTec® 4000 Kumaşın Fiziksel Performansı — EN Sınıfı*

EN 530 Aşınma	4 / 6
EN ISO 7854 Esneyerek çatlama	4 / 6
EN ISO 9073-4 Yırtılma direnci	2 / 6
EN ISO 13934-1 Gerilme	3 / 6
EN 863 Delinme direnci	2 / 6
EN 25978 Engelleme direnci	Engellemiyor yok
EN ISO 13935-2 Dikiş mukavemeti	4 / 6

*EN 14325:2004 ile belirtilen EN Sınıfı. Sınıf numarası ne kadar düşükse performans o kadar yüksek demektir.

AlphaTec® 4000 kumaş kimyasal geçirgenlik testi sonuçları

Test Yöntemi	Kimyasal	Sonuç	EN Sınıfı*
EN ISO 6529	Amonyak	> 480 dak	6 / 6
EN ISO 6529	Metanol	> 480 dak	6 / 6
EN ISO 6529	Sülfirik asit (%96)	> 480 dak	6 / 6
EN ISO 6529	Toluen	> 480 dak	6 / 6

AlphaTec® 4000 Kuruma EN 14126:2003 Sonuçları

Test Yöntemi	EN Sınıflandırması	Test Yöntemi	EN Sınıflandırması
ISO 16603	Başarılı (20 kPa)	ISO 16604	Sınıf 6 / 6
ISO 22610	Sınıf 6 / 6	ISO/DS 22611	Sınıf 3 / 3
ISO 22612	Sınıf 3 / 3		

AlphaTec® 4000 Tüm Elbise Performansı

Tip 3: Jet Testi	EN 14605:2005+A1:2009	Başarılı
Tip 4: Püskürtme Testi	EN 14605:2005+A1:2009	Başarılı
Tip 5: Partikül Testi	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	Başarılı, Ij<10 %
	Ijmn, 82/90 ≥ %30 ve Ls, 8/10 ≤ %15	
Radyoaktif Parçacıklar	EN 1073-2	Sınıf 1
Elektrostatik Özellikler	EN 1149-5:2008	Başarılı, t_{50} < 4 sn

Tipik Kullanım Alanları
AlphaTec® elbiseler, işçileri tehlikeli maddelere, hassas ürünlere veya kontaminasyon barındıran ortamlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Bu tür durumlar, toksisite ve maruziyet kısıtlarına bağlı olarak spesifik tehlikelere karşı koruma sağlamak için kullanılırlar. Bkz. "Tip" Koruma Seviyeleri ve Elde Edilen Ek Özellikler.

Kullanım Sınırlamaları
- Elbisiyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve elbisiyi, koruyucu özelliğine zarar verebilecek hasarlara (delikler, hasarlı dikişler, hasarlı sabitleyiciler, çok kirli kimsalar vs.) karşı inceleyin. Hasarlı elbisiyi yenisiyle değiştirin.
- Kontamine olmuş elbiseler çıkarılırken, zararlı maddelerin kullanıcıya temas etmemesine dikkat edilmelidir. Elbise kontamine olmuşsa, çıkarılmadan önce dekontaminasyon prosedürleri uygulanmalıdır (dekontaminasyon duşuna girmek gibi).
- Kontamine olan veya hasarlı giysiler elbise çıkarılmalı ve uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.
- Çalışma ortamı yeterince doğru analiz edilmezse, kimyasal koruyucu elbise giymek su stresine yol açabilir. Bu stresini veya Ansell elbisenin zarar görmesini en aza indirmek için uygun iş güvenliği düzenlenmelidir.
- Ansell ürünleri diğer KKD'ler ile birlikte ve tam tip koruma amacıyla kullanılıyorsa, kol uçları ve bileklerin, bileklerin ve eldivenlerin, ayakkabıların ve botların birbirine bantla sabitlenmesi gerekebilir. Ayrıca, kendinden yapışkanlı fermuar kapağı, arka kısımdaki kapıl syrılıp bu kısım sıkıca birbirine bantlanmalıdır. Bu, elbise içine sıvı veya katı girmesini engellemeye yardımcı olur. Kullanıcı, elbisenin doğru şekilde giyildiğinden ve fermuar kapağının yerine sabitlediğinden sonra tam koruma için ilave bantlama yapmalıdır.
- Hiçbir elbise tüm kimyasallara veya zararlı maddelere karşı eksiksiz koruma sağlamaz. Ansell üretmeden önce elbiseyi her KKD'yi bir bütün olarak inceleyerek bilgi toplamalıdır. Bu bilgi, kullanıma uygun olup olmadığına karar vermek tamamen kullanıcı sorumluluğudur.
- Sabitlemeli çorapları modelleri: Çoraplar, kimsasal koruyucu botların (ayrı olarak satılır) yere giydirilmesi için tasarlanmıştır. Bu botlar, kullanıcının üzerine giyecek botlara giyilmek üzere tasarlanmıştır. Sabitlemeli çorap veya botlar, dökülen kimyasalların veya tehlikeli maddelerin kullanıcının ayağına temas etmesini önlemez.
- Kaymayı yavaşlatıcı ayakkabılar kaymaya karşı sınırlı bir koruma sağlar, ancak özellikle sıvı veya yağ bulunan ortamlarda kaymaya karşı tam koruma sağlamaz. Kullanıcılar çorap veya botların üzerine yüzeyeğrilmiş yüzeye karşı yeterince mekanik dirence sahip olduğundan emin olmalıdır. Ansell bu hizmet bildiğinden emin olun. Bot veya ayakkabı galoşlarında ya da sabitlenmiş çorap veya botlarda kullanılan bazı malzemeler, kimyasal veya fiziksel etkilere karşı sınırlı bir dayanıklılığa sahip olabilir. Daha fazla görünürlük için gerine yansıtıcı şeri şerit bulunan modeller: Ürün, EN ISO 20471'e uygun değildir.
- Parmak Kılıfı Modelleri: Sadece, kullanıcının parmak halkasını ş eldivenin üzerine yerleştirdiği ve ikinci eldiveni elbise kolunun üzerine taktığı ikili eldiven sistemleri için tasarlanmıştır.

- Uyarı: Tehlikeli bölgelerde çalışırken kanca ve halka sabitleyiciler (varsa) ayrılmalıdır. Elektronik Patlamaya Neden Olabilir. Kullanıcının, elbisenin elektrostatik özelliklerini ya da alev alır veya patlayıcı maddeler ellecçeriken açılmamalı veya çıkarılmamalıdır. Bu tür ortamlarda, elbise giyilmeden önce kullanıcının üzerinden önceden onaylı alanmadan ekişken bakımından zengin ortamlarda kullanılmamalıdır. Aşırma, sıçramma, yüksek hızlı dökülme veya benzeri olaylar sırasında ESD performansını etkileyebilir. ESD Koruyucu Elbise normal kullanım (bükülmeler ve hareketler dahil) sırasında sürtünmeden kaynaklanan elektrostatik yükleri güvenli bir şekilde dağıtmak ve halka sabitleyiciler (varsa) açılmamalıdır. Elbisiyi giyen kişinin topraklanmasını sağlamak için sabitleyiciler uygun şekilde bağlanmalıdır. Kişi ile toprak arasındaki direnç 10^9 değerinden az olmalıdır (uygun tip ayakkabı giyilerek bu sağlanabilir).
- Sadece SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSİNKİ, Finlandiya, AB 35 ve Draeger Panorama Nova dahil çeşitli tam boy maskeli solunum aygıtlarıyla uyumluluk bakımından test edilmiştir. Bu tür maskeli solunum aygıtlarının Panorama Nova kullanıcılarla gerekleştirilmiştir.
- M500 opsiyonel 152-G02 modeli, Avon Protection FM53 tam boy solunum aygıtı maskesiyle uyumluluk için özel tasarlanmıştır. S550D yüzey contasıyla ilgili tüm talimatlar bu aygıtla da uygulanmalıdır. Bu aygıtla kullanım önerilmez.
- Sabitlenmiş eldivenli modeller: Eldivenlerle birlikte kullanım için eldiven üreticisinin talimatlarına bakın.
- Düşme önleyici sistemle birlikte kullanmak için ilave halat geçirme kemi bulunan modeller: Sadece, kullanıcının düşmesini önleyecek şekilde ayarlanmış düşme önleyici kullanımı hakkında eksiksiz bilgilendirilmesini sağlamalıdır. Kullanımdan önce, yetkili bir kişi tarafından düşme önleyici sistemin kullanıcı üzerindeki uygulamadan bakılmalı, eğitim verilmeli ve bu eğitimin detaylarının kaydedilmesi tavsiye edilir. Bu donanımlarla birlikte verilen ve ya da verilmeyen talimatlara uyun.
- Kusuru olma ihtimali düşük de olsa, elbiseyi giymeyin. Kusurlu elbiseyi ikullanılmamış ve kontamine olmamış hale getirmek için dekontaminasyon yapın.
- **Saklama** – Cok sıcak veya doğrudan güneş ışığı alan yerlerden saklayın.
- **Bertaraf** – Elbiseyi yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edin.

Konu hakkında sorularınız varsa Ansell teknik ekibine danışabilirsiniz. Üretici, ürün şimbalandığı açıkça belirtilmemiş her tür garantiyi reddeder ve Ansell ürünlerinin hatalı kullanılmasından ötürü hiçbir şekilde sorumlu tutulmaz.

ISTRUZIONI PER L'USO — IT

La Dichiarazione di Conformità EU è scaricabile qui www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 4000 conforme a MICROCHEM® 4000

Marcature etichetta: 1. Produttore della tuta/marca. **2.** Marcatura CE. Conferma approvazione Categoria III da parte di SGS Fimko, esame Tipo Regolamento EU 2016/425 effettuato da SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, Organismo notificato n.: 0598 **3.** Indumento per protezione da agenti chimici a tempo limitato. **4.** Leggere le istruzioni per l'uso prima di indossare la tuta. **5.** Dimensioni **6.** Mod. / anno di fabbricazione. **7.** Identificazione del modello. **8.** Il pittogramma sulle dimensioni indica le misure corporee **9.** Non lavare. **10.** Non stirare. **11.** Non asciugare in tamburo. **12.** Non lavare a secco. **13.** Non riutilizzare **14.** Materiale infiammabile. Tenere lontano dal fuoco

Livelli di protezione e altre proprietà: 15. "Tipi" di protezione integrale del corpo garantita. **16.** Tuta, guanto/manicotto/calzare: tenuta stagna. Modello 9 conforme a 1994/ EN 1073-2 per test eiditmistir: Delinme direnci, Sınıf 2 gerekliliğine ağırnen Sınıf 1 (EN 863). **17.** EN 13034 Tipo 6 protezione limitata contro gli schizzi di sostanze chimiche. **18.** Protezione antistatica secondo norma EN 1149-5 per protezione elettrostatica se correttamente messa a terra. **18.** Tessuto resistato secondo la norma EN 14126 per la barriera contro gli agenti infettivi.

Prestazione fisica del tessuto AlphaTec® 4000 — Classe EN*

EN 530 Abrasione	4 / 6
EN ISO 7854 Screpolatura da flessione	4 di 6
EN ISO 9073-4 Resistenza allo strappo	2 di 6
EN ISO 13934-1 Resistenza alla trazione	3 di 6
EN 863 Resistenza alla puntura	2 di 6
EN 25978 Resistenza al blocco	Nessun bloccaggio
EN ISO 13935-2 Tenuta delle cuciture	4 di 6

* Classe EN secondo la norma EN 14325:2004. Più alto è il numero della classe, migliore è la prestazione.

Risultati del test di permeazione da parte di prodotti chimici per il tessuto AlphaTec® 4000

Metodo di prova	Chimico	Risultato	Classe EN*
EN ISO 6529	Ammoniaca	>480 min	6 di 6
EN ISO 6529	Metanolo	>480 min	6 di 6
EN ISO 6529	Acidosolforico (96%)	>480 min	6 di 6
EN ISO 6529	Toluene	>480 min	6 di 6

Risultati EN 14126:2003 tessuto AlphaTec® 4000

Metodo di prova	Classificazione EN	Metodo di prova	Classificazione EN
ISO 16603	Superato (20 kPa)	ISO 16604	Classe 6 di 6
EN ISO 22610	Classe 6 di 6	ISO/DIS 22611	Classe 3 di 3
ISO 22612	Classe 3 di 3		

Prestazione dell'intera tuta AlphaTec® 4000

Tipo 3: Test del getto	EN 14605:2005+A1:2009	Superato
Tipo 4: Test con spruzzo	EN 14605:2005+A1:2009	Superato
Tipo 5: Test della resistenza alle particelle	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	
	Ijmn, 82/90 ≥ 30% e Ls, 8/10 ≤ 15%	
Particelle radioattive	EN 1073-2	Classe 1
Proprietà elettrostatiche	EN 1149-5:2008	Superato t_{50} < 4 s

Tipiche aree di utilizzo
Gli indumenti AlphaTec® sono studiati per proteggere i lavoratori da sostanze pericolose o prodotti e processi sensibili dalla contaminazione. In genere vengono utilizzati per la protezione da rischi specifici che dipendono dalla tossicità e dalle condizioni di esposizione. Consultare i livelli di protezione per "Tipo" e le ulteriori proprietà.

Limiti d'uso
- Prima dell'uso, leggere bene tutte le istruzioni e ispezionare gli indumenti per assicurarsi che non presentino danni o difetti (ad es. buchi, cuciture o chiusure danneggiate, aree molto sporche). Sostituire eventuali indumenti danneggiati.
- Fare molta attenzione nel togliersi tute contaminate per evitare la contaminazione

Retournez la combinaison défectueuse (inutilisée et non contaminée) à votre distributeur **Entreposage –** Ne pas entreposer dans un lieu excessivement chaud ou à la lumière directe du soleil

Élimination - Éliminer les combinaisons en respectant la réglementation locale. Adresser toute question à l'équipe technique Ansell. Le fabricant n'offre aucune garantie non explicitement déclarée dans l'emballage du produit et n'est pas responsable de l'utilisation incorrecte des produits Ansell.

INSTRUÇÕES DE USO — PT

Declaração de conformidade da UE disponível para ser descarregada do site www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 4000 anteriormente denominada MICROCHEM® 4000

Agenda: 1. Fabricante do macacão/nome da marca. **2.** Marcação CE. Confirma a homologação de Categoria III pela SGS Fimko, regulamento (UE) 2016/425 relativo ao exame de tipo realizado pela SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sárkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland Organismo notificado n.º 0598 **3.** Vestuário de proteção contra produtos químicos com vida útil limitada. **4.** Leia esta folha de instruções antes da utilização **5.** Tamanhos **6.** Mês/ano de fabrico. **7.** Identificação do modelo. **8.** O pictograma de medidas indica as medidas corporais **9.** Não lavar. **10.** Não passar a ferro. **11.** Não utilizar máquina de secar. **12.** Não limpar a seco. **13.** Não reutilizar **14.** Material inflamável. Mantenha afastado do fogo.

Níveis de proteção e propriedades adicionais: 15. "Tipos" de proteção de corpo inteiro conseguidos. **16.** Fato, luva/manga/bota: vedado. Modelo 9 em EN 1073-2 para determinar a barreira contra partículas radioativas, com exceção da Cláusula 4.2: A resistência à perfuração é avaliada em relação à classe 1 em vez da classe 2 exigida. **17.** EN 13034 Tipo 6 proteção contra tratamento antistático e que oferece proteção eletrostática quando devidamente ligado à terra. **18.** Tecido testado de acordo com a norma EN 14126 para determinar a barreira contra agentes infecciosos.

Desempenho físico do Tecido AlphaTec® 4000 — Classe EN*

EN 530 Abrasão	4 de 6
EN ISO 7854 Fissuração por flexão	4 de 6
EN ISO 9073-4 Resistência ao rasgo	4 de 6
EN ISO 13934-1 Resistência à tração	3 de 6
EN 863 Resistência à perfuração	2 de 6
EN 25978 Resistência ao bloqueio	Sem bloqueio
EN ISO 13935-2 Resistência das costuras	4 de 6

*Classe EN especificada pela norma EN 14325:2004. Quanto mais alta for a classe, melhor será o desempenho.

Resultados dos testes de penetração de produtos químicos no tecido AlphaTec® 4000

Método de ensaio	Produto químico	Resultado	Classe EN*
EN ISO 6529	Amoníaco	> 480 min.	6 de 6
EN ISO 6529	Metanol	> 480 min.	6 de 6
EN ISO 6529	Ácido sulfúrico (96%)	> 480 min.	6 de 6
EN ISO 6529	Tolueno	> 480 min.	6 de 6

Resultados EN 14126:2003 relativos ao Tecido AlphaTec® 4000

Método de ensaio	Classificação EN	Método de ensaio	Classificação EN
ISO 16603	Aprovado (20 kPa)	ISO 16604	Classe 6 de 6
EN ISO 22610	Classe 6 de 6	ISO/DIS 22611	Classe 3 de 3
ISO 22612	Classe 3 de 3		

Desempenho total do fato AlphaTec® 4000

Tipo 3: Ensaio de jato	EN 14605:2005+A1:2009	Aprovado
Tipo 4: Ensaio de pulverização	EN 14605:2005+A1:2009	Aprovado
Tipo 5: Ensaio de partículas	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	Aprovado
	Ijmn, 82/90 ≥ 30% e Ls, 8/10 ≤ 15%	
Partículas radioativas	EN 1073-2	Classe 1
Propriedades eletrostáticas	EN 1149-5:2008	Aprovado t_{50} < 4 s

Áreas típicas de utilização
O vestuário AlphaTec® foi criado para proteger os trabalhadores contra substâncias perigosas ou produtos e processos sensíveis contra a contaminação. É tipicamente utilizado para proteção contra riscos específicos que dependem da toxicidade e das condições de exposição. Consulte os níveis de proteção do "tipo" e propriedades adicionais consequidas.

Limitações de utilização
- Antes de utilizar, leia toda as instruções e inspecione o vestuário para verificar a existência de danos que poderiam afetar a sua função protetora (por ex.: furos, costuras e aberturas de fecho danificadas, zonas muito sujas). Substitua o vestuário danificado.
- Deve ter cuidado ao tirar vestuário contaminado, para não contaminar o utilizador com substâncias perigosas. Se o vestuário estiver contaminado, os procedimentos de descontaminação devem ser implementados (por ex. chuveiro) antes de retirar o vestuário.
- Após a contaminação, delegate ou danos o vestuário deve ser retirado e eliminado adequadamente.
- O desgaste de vestuário de proteção contra químicos pode provocar stress de calor se não for dada a devida atenção ao ambiente do local de trabalho. Deve ser considerado um sistema de trabalho adequado para controlar o stress térmico e danos no vestuário Ansell.
- Quando os produtos Ansell são utilizados em conjunto com outro EPI, e para proteção do "tipo" completo, é necessário utilizar fita autoadesiva para unir os punhos às luvas e calcanhares às botas, a fim de garantir uma vedação adequada. A aba do fecho autoadesivo também deve ser utilizada descolando o papel protetor e pressionando-a firmemente no material. Em algumas aplicações, pode ser necessário para evitar vícios ou dobras; após fixar a aba do fecho deve ser também aplicada fita adesiva adicional para permitir proteção do fecho autoadesivo.
- Nenhum vestuário oferece proteção completa contra todos os agentes químicos conhecidos. A determinação da adequação do vestuário para uma aplicação específica é responsabilidade final do utilizador. Modelos com meias incorporadas; as meias foram desenhadas para serem usadas dentro de botas de proteção contra químicos (vendidas separadamente) com a produt nest pas conforme à la norme EN ISO 20471. Les modèles avec bottes incorporadas não são adequadas para caminhar ou ficar de pé em derrames químicos ou de outros líquidos.
- O calçado retardador de escorregamentos oferece resistência limitada ao escorregamento, mas não eliminará completamente o risco de escorregar e/ou cair, especialmente em superfícies molhadas. Assegure que as meias ou as botas proporcionam resistência mecânica adequada para a superfície onde vai caminhar e que a sola não fica danificada. Alguns materiais utilizados nas cobre-botas, cobre-sapatos ou meias e botas incorporadas no vestuário químico podem ser perigosos para uso individual, para um uso concreto.
- Modelos que incorporam botas/botões; os calcetines estão diseñados para llevarse por dentro de unas botas de protección química (que se venden por separado), con la solapa exterior doblada sobre el borde superior de la bota. Las botas no están diseñadas ni integradas nos son adecuados para caminar sobre vertidos químicos o charcos de líquidos o para un desplazamiento prolongado.
- El calzado con tratamiento antideslizante ofrece una resistencia limitada a las superficies resbaladizas, aunque no se eliminará completamente el riesgo de resbalones, caídas o tropiezos en superficies húmedas. Asegúrese de que los calcetines o las botas ofrecen suficiente resistencia mecánica a la superficie sobre la que va a caminar y que la suela no está dañada. Algunos materiales utilizados en cubrebotas, cubrezapatos o calcetines o botas integrados no son adecuados para su uso en entornos en los que existe riesgo de resbalar o caer.
- Modelos con cinta retroreflectante de color plata para mayor visibilidad; este producto no cumple con la norma EN ISO 20471.
- Los modelos con bolsillos solo deberían utilizarse con un sistema de doble guante en el que el usuario debe pasar la presilla para el dedo sobre el guante interior y se coloca a continuación el segundo guante por encima de la manga de la prenda.
- Advertencia: en los casos en que se utilicen varias capas de ropa, asegúrese de realizar trabajos en un área peligrosa.
- Las prendas de protección con dispositivos antiestáticos («ESD», por sus siglas en inglés) no deben abrirse ni quitarse en atmósferas inflamables o explosivas ni cuando se estén manipulando sustancias inflamables o explosivas. Las prendas de protección

incluindo MSA 3S e Draeger Panorama Nova*. *Testes de tipo realizados usando Draeger Panorama Nova.

- O modelo 152-G02 com selagem facial S550Q1 foi especificamente desenhado para ser compatível com a máscara completa M500 da Avon Protection FM53 para usar com o respirador. Consulte o suplemento Interface da selagem do capuz para obter instruções sobre a selagem facial S550Q1.
- Modelos que incluem luvas incorporadas; consulte as instruções de utilização do fabricante das luvas fornecidas em separado.
- Modelos que incluem uma passagem para acomodar um sistema antiqueda; o empregador é responsável por assegurar que qualquer pessoa que realize trabalho em altura está totalmente informada acerca da correta utilização do EPI e de sistemas anteados. Recomenda-se que antes da utilização seja dada formação adequada e que seja efetuada uma avaliação por uma pessoa competente. Os fixadores de cinto devem ser testados e aprovados para o peso combinado do utilizador e do cinto vestir e irão fornecidas com este vestuário.

Se precisar de assistência, contacte o fabricante ou o seu distribuidor. Devolva o vestuário defeituoso (não utilizado e não contaminado) ao seu distribuidor

Armazenamento - Não armazenar sob calor excessivo ou luz direta

Eliminação - Elimine os vestuários de acordo com os regulamentos locais.

Para qualquer questão contacte a equipa técnica Ansell. O fabricante isenta-se de todas as garantias não especificamente declaradas na embalagem do produto e não é responsável pela utilização incorreta dos produtos Ansell.

INSTRUCCIONES DE USO — ES

Puede descargarse la declaración UE de conformidad en www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 4000 anteriormente denominada MICROCHEM® 4000 STANDARD

Etiquetado: 1. Fabricante/ marca del mono. **2.** Marcado CE Confirma la homologación de la Categoría III por SGS Fimko al Reglamento (UE) 2016/425 de los equipos de protección individual, examen CE de tipo realizado por SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, Organismo notificado n.º 0598 **3.** Prenda de protección química de vida limitada. **4.** Lea esta hoja de instrucciones antes del uso **5.** Mes/año de fabricación **7.** Identificación del modelo **8.** El pictograma de medidas indica las medidas del cuerpo **9.** No lavar. **10.** No planchar. **11.** No utilizar secadora. **12.** No lavar en seco. **13.** No reutilizar **14.** Material inflamable Mantenga alejado del fuego.

Niveles de protección y propiedades adicionales: 15. «Tipos» de protección de cuerpo entero conseguidos. **16.** Traje, guante/manguito/bota: estanco. Modelo 9 conforme a la norma EN 1073-2 para determinar la protección frente a partículas radiactivas, con la excepción de la cláusula 4.2: La resistencia a la perforación se evalúa en relación con la clase 1 en lugar de la clase 2 exigida. **17.** EN 13034 Tipo 6 protección limitada contra salpicaduras químicas. **18.** Tejido probado de acordo com a norma EN 14126 para determinar a barreira contra agentes infecciosos.

Resultados de las pruebas de penetración de productos químicos con tela AlphaTec® 4000

Método de prueba	Producto químico	Resultado	Clase EN*
EN ISO 6529	Amoniaco	>480 min.	6 de 6
EN ISO 6529	Metanol	>480 min.	6 de 6
EN ISO 6529	Ácido sulfúrico (96%)	>480 min.	6 de 6
EN ISO 6529	Tolueno	>480 min.	6 de 6

Resultados del tejido de AlphaTec® 4000 conforme a la norma EN 14126:2003

Método de prueba	Clasificación EN	Método de prueba	Clasificación EN
ISO 16603	Aprobado (20 kPa)	ISO 16604	Clase 6 de 6
EN ISO 22610	Clase 6 de 6	ISO/DIS 22611	Clase 3 de 3
ISO 22612	Clase 3 de 3		

Prestaciones del traje completo AlphaTec® 4000

Tipo 3: Prueba de rociado	EN 14605:2005+A1:2009	Apto
Tipo 4: Prueba de rociado	EN 14605:2005+A1:2009	Apto
Tipo 5: Prueba de partículas	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	Apto
	Ijmn, 82/90 ≥ 30% y Ls, 8/10 ≤ 15%	
Partículas radiactivas	EN 1073-2	Clase 1
Propiedades electrostáticas	EN 1149-5:2008	Apto t_{50} < 4 s

Áreas de uso típicas
Las prendas AlphaTec® están diseñadas para proteger a los operarios de las sustancias peligrosas o para proteger los productos y procesos sensibles contra la contaminación. Se utilizan normalmente para proteger contra riesgos específicos en función de las condiciones de toxicidad y exposición. Consulte los Niveles de protección y propiedades adicionales conseguidas de cada "tipo".

Limitaciones de uso
- Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones e inspeccione la prenda para comprobar que no tiene ningún daño que pudiera afectar a su función de protección (por ejemplo costuras, cierres o aberturas dañadas, zonas muy sucias, etc.). Sustituya las prendas que estén dañadas.
- Hay que tener cuidado al quitarse prendas contaminadas para no contaminar al usuario con sustancias peligrosas. Si las prendas están contaminadas deben seguirse los procedimientos de descontaminación (por ejemplo ducharse) antes de quitárselas. En caso de contaminación, desgaste o daño, quítese la prenda y proceda a su debida eliminación.
- El uso de prendas de protección química puede causar estrés térmico si no se controlan debidamente las condiciones del entorno de trabajo. Asegúrese de contar con un sistema de trabajo adecuado para minimizar el riesgo de estrés térmico o el daño que pueda sufrir la prenda Ansell.
- Cuando se utilicen productos Ansell junto con otro equipo de protección individual, y para obtener la protección "tipo" completa, es necesario utilizar cinta adhesiva para unir los puños a los guantes, los tobillos a las botas y la capucha al aparato de respiración con cinta adhesiva. La solapa adhesiva de la cinta también debe utilizarse despegando el papel protector y presionando con firmeza, teniendo cuidado para que no se formen arrugas ni pliegues. Para ciertas aplicaciones, puede ser necesario utilizar más cinta adhesiva para obtener la protección completa que ofrece el tipo.
- Ninguna prenda ofrece protección completa contra todas las sustancias químicas o agentes peligrosos. El usuario tiene la responsabilidad final de determinar si los productos Ansell son adecuados para una tarea concreta y deben ser usados por un individuo, para un uso concreto.
- Modelos con calcetines incorporados; los calcetines están diseñados para llevarse por dentro de unas botas de protección química (que se venden por separado), con la solapa exterior doblada sobre el borde superior de la bota. Las botas no están diseñadas ni integradas no son adecuados para caminar sobre vertidos químicos o charcos de líquidos o para un desplazamiento prolongado.
- El calzado con tratamiento antideslizante ofrece una resistencia limitada a las superficies resbaladizas, aunque no se eliminará completamente el riesgo de resbalones, caídas o tropiezos en superficies húmedas. Asegúrese de que los calcetines o las botas ofrecen suficiente resistencia mecánica a la superficie sobre la que va a caminar y que la suela no está dañada. Algunos materiales utilizados en cubrebotas, cubrezapatos o calcetines o botas integrados no son adecuados para su uso en entornos en los que existe riesgo de resbalar o caer.
- Modelos con cinta retroreflectante de color plata para mayor visibilidad; este producto no cumple con la norma EN ISO 20471.
- Los modelos con bolsillos solo deberían utilizarse con un sistema de doble guante en el que el usuario debe pasar la presilla para el dedo sobre el guante interior y se coloca a continuación el segundo guante por encima de la manga de la prenda.
- Advertencia: en los casos en que se utilicen varias capas de ropa, asegúrese de realizar trabajos en un área peligrosa.
- Las prendas de protección con dispositivos antiestáticos («ESD», por sus siglas en inglés) no deben abrirse ni quitarse en atmósferas inflamables o explosivas ni cuando se estén manipulando sustancias inflamables o explosivas. Las prendas de protección ESD no deben usarse en atmósferas enriquecidas con oxígeno sin la aprobación previa del ingeniero de seguridad.
- El mono antiestático ESD debe llevarse siempre con botas o zapatos antiestáticos ESD-suertsukeyá vo heikentää kulumien, pesu ja mahdollinen saastuminen. ESD-vaatetuksen pitää pidentää käyttöikää, mutta se ei suojaa käyttäjää kemikaaleilta tai vaarallisilta aineilta. Ansell-tuotteiden kuluminen ja/tai käyttö tavanomaisessa käytössä (mukaan lukien kumarruttaessa ja liikuttaessa) ja mittain vaatteen tehokkaat ESD-ominaisuudet. Ansell ei vastaa vaatteen suojaavuudesta asianmukaisen toimpeiden. Käyttäjän ja maan väliset vastuksen on oltava alle 10^9 Ω, esim. kengän pohjan kautta).
- Oltuaan altistuneena kemikaaleille vaatetuksen mukaan ottaminen on tehtävä siten, että kemikaalit eivät pääse kosketuksiin käyttäjän kanssa. Jos vaatetus on saastunut, se on puhdistettava (esim. suihkussa) ennen kuin sitä alkaa riisua. Saastuneet vaatteet ja suojavälineet on hävitettävä asianmukaisesti.
- Kumisella kalvostivetoisella vaatetuksella mallien 151 ja 151-GO2 tiiviste on kosketettu yhteensopivan kumisen tai muovisen suojakäsineen kanssa. Noudata käsineen valmistajan ohjeita.
- Mallit 152-GO2 kasvotiivisteellä S550

Ipurastos naudojimo sritys
AlphaTec® 4000 – drabužiai, kuriais apsaugoti darbininkus nuo pavojingų medžiagų arba jautrius gaminius ir procesus nuo užteršimo. Jie paprastai naudojami apsaugoti nuo konkrečių pavojų, atsižvelgiant į rizikos vertinimą ir povekio salygas. Žr. nuo tipo priklausomus apsaugos lygius ir papildomas ypatybes

Naudojimo apribojimai
- Prieš naudojimą įsitikinkite visas instrukcijas ir apžiūrėkite drabužius, ar jie neapgadinti, nes tai gali turėti įtakos jų apsauginei funkcijai (pvz., ar nėra skylių, pažeistų siūlių ir užterštinimų, labai mėtvų plotų). Sugadintus drabužius pakeiskite.
- Nurenkiat užterštus drabužius, būtina laikytis atsargumo priemonių, kad ant jų naudotojo nepatektų kenksmingų medžiagų, jie drabužiai užteršti, prieš juos nurenginant, būtina atlikti kenksmingumo pašalinimo procedūras (kenksmingumo pašalinimo dušas).
- Jei drabužis užterštas, susidėvėjęs ar apgadintas, būtina ji tinkamai nurengti ir išmesti.
- Devint apsaugos nuo chemikalų medžiagų drabužius, galimas šliuminis streasas, esant netinkamai darbo vietos aplinkai. Jeigu naudotojui atsiranda šliuminis streasas ir išvengti šio streaso, galima dėvėti atitinkamas atpalinimo drabužius.
- Kai „Ansell" produktai naudojami su kitomis asmeninėmis priemonėmis ir kai būtina užtikinie apsauga, rankovėms būtina prikijuoti prie pirštinių, kulkšnis prie batų, o gobtuvą prie kvėpavimo prietaiso. Taip pat būtina naudoti pirštinių užtvarėlius užtikinda - numini užderta poprieų ir stirpiai prispausti vengiant susiraukšlėjimo ir susilankstymo. Prikijuus užtvarėlius užtikinda, būtina užtikinti pakankamą judesių juostos, kas apsauga tikrai būtų užtisinė.
- Jeks drabužis nepatenkinamai veikia apsaugos nuo visų chemikalų ar kenksmingų medžiagų. Pats naudotojas atsakingas už „Ansell" produktų tinkamumo nustatymą, nes naudotojai atskirai kartu su kitomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis apsaugos priemonėmis.
- Modeliai su pritvirtinamomis kojinėmis: kojinės yra skirtos dėvėti apsaugos nuo chemiinių medžiagų batuose (paršudamai atskiai), ant bato viršaus užsiliejus specialų užvarą, įtvirtinantį kojinės ir batai yra reskirti vaikščiojoti ar stovėti išsilikipsiose cheminėse medžiagose ar skysčių balose.
- Neišsitarnavę apsaugos sudeikia tam tikrą atsparumą slydimui, bet negali visiškai palaitinti pasyliojimo ir žarbai parkritimo rizikos, ypač ant šlapių paviršių. Įsitikinkite, kad kojinės arba batai neteikia pakankamų mechaninių apsaugų valkšiojant pavojiniai ir kad nepažeistas padas. Kai kurios antibakterine ar pritvirtinamose kojinėse arba batuose naudojamos medžiagos nėra nuodingos, nukentėjusiajam, kur galima pasyliojimo ir žarbai parkritimo pavojus.
- Modeliai su siūdomo tipo atsparumo juosta geresniam matomumui: šis produktas neatitinka EN ISO 20471.
- Modeliai su kilpomis pirštams tuntyje būti dėvimi tik su dėvimi pirštinėmis, kai devintys sprito kilpa užmauna ant vidinės pirštinės, o ant drabužio rankovės užmaunama ant išorinės.
- Įspėjimas: jei yra užsegtinių kablių ar kilpelė, jų negalima atsegti dirbant pavojingose zonose.
- Elektrostatiniu krūviu išskiaidančio (ESD) apsauginio drabužio negalima atvert ar nusivilkti dirbant pavojingose arba dirbant su pavojingomis ar sprogiomis medžiagomis. ESD apsauginių drabužių negalima dėveti degiuose prisiotinioje aplinkoje ne išankstinio atsakingo saugos inžinieriaus leidimo. Apsauginių drabužių ESD savybės dėl naudojimo gali sumažėti ir suprėkėjus, skalbiant ar galimas užteršimas. ESD drabužiai privalo įprastai naudojant (išskaitant lenkimąsi ir atlikamus judesius) visiškai uždengti visas vidinių medžiagų ir aplinkos medžiagas. Jeigu atsegti jokių kablių ar kilpelė užsegamų drabužio užsegimų. Būtina imtis visų reikamų atsargumo priemonių siekiant išvengti elektros smūgio arba žmeninimo. Varža tarp asmens ir žemės turi būti ne didesnė nei 10⁸ Ω, prvz., devint tinkamą avalynę.
- Pavienių drabužių sudėtis 151 ir 151–G02 su gumine vedžiu kapišiu tarpikliu sudėrinamumas su svairiais visą veida uždengiančiais respiratoriais, įskaitant MSA 35 ir „Dräger Panorama Nova®". "Tesiamas atlikus naudojimo „Dräger Panorama Nova®".
- Modelis 152–G02 su vedo tarpikliu SS502 yra specialiai sukurtas naudoti su „Avon Protection FM53" visa veido respiratoriaus kaukė. Integruotas vedo tarpiklio SS502 instrukcijų leiskitės gobtuvo tarpiklio sąsajos įkijoje.
- Modeliai su pritvirtinamomis pirštinėmis: 1. su pirštinėmis pateiktas gamintojo naudojimo instrukcijas.
- Modeliai su dvigubu krūtinių sustabdančiai sistemai; darbdavys privalo užtikrinti, kad visi aukščiuje dirbantys asmenys būtų gerai informuoti apie tinkamą asmeninių apsaugos priemonių ir krūtinių sustabdymo sistemų naudojimą. Rekomenduojama, kad prieš naudojimą kompetentingas asmuo pravestų išsamų mokymą apie naudojimą ir apribojimus, užrašant tokį mokymo informaciją. Žr. su šiais drabužiais pateikiamas papildomas apsiseringimo ir nuisrengimo instrukcijas.
- Nors defektų išvengti neįmanoma, nedelsiokite drabužio, kai defektais. Drabužį su defektais (nenaudotą ir neužterštą) grąžinkite savo platintojui.
- **Laikymas** – medžiagos dideliame kiekyje ar tam, kur yra tiesioginių saulės spindulių
- **Išmetimas** – drabužius išmeskite laikydamiesi vietos nuostatų

Kilus klausimų, kreipkitės į „Ansell" techninę komandą.

Gamintojas atsiskiria visu garantiju, išskyrus tokias garantijas, kurios nurodytas ant produkto pakuotės, ir neatsako už netinkamą „Ansell" produktų naudojimą.

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU MT

Dikjarazzjoni ta' Konformita tal-UE disponibbli biex titniżżel minn www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 4000 li kien manifatturat fil-MICROCHEM® 4000

Immarkar tat-tikketta: 1. Produttur ta' Coveralls/isem id-ditta. 2. Immarkar CE likkonferma l–approvazzjoni ta' Kategorija III b'SGS Fimko.Regolament tal–UE 2016/425 dwar l-Ekwipaġġ ta'–Tip li saru SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Nru tal-Entità Notifikata: 0598 3. Mudell. 4. Magna limitata għal indumenti protettivi kontra l-kimika 4. Avviż ta'–Ilsiq u Struzzjonijiet għall–Użu. 5. Daqs 6. Xahar / Sena tal–fabbrikazzjoni 7. Identifikazzjoni tal–mudell. 8. Pittogramma tal–qies tindika l–kapaċità tajjem 9. M'għandekx tuħaq 10. M'għandekx tuża 11. M'għandekx tinxtorfi bil–magna 12. Tuża biss taħt kontroll 13. Terġax tuża mill–ġdid 14. Materjal infjammabbli. Żomm 'l–bogħod mon–nar

Livelli ta' Protezzjoni u Proprjetajiet Addizzjonali: 15. "Tip" mikxuba għal Protezzjoni għall–ġiżiem kollu **16.** Coverall imeżżiet għal EN 1073–2 dwar protezzjoni kontra partiċelli radjuattivi, bl–eċċezzjoni ta' klawsola 4.2. Ir–reżistenza għat–tifqigħ tiżkeb klassi 1 kontra r–riskji tal–klassi 4. 17. Tip 1/4–5 Drapp tratt kontra l–istatiku u joffri protezzjoni elettrostatiku meta jkun ertjat b'mod xieraq **18.** Drapp protettiv għal EN 14126 għala barriera ta' aġenti infettivi

Prestazzjoni fiżika tad–Drapp ta' AlphaTec® 4000 Klassi* EN

EN 530 Brix	6 mmn 6
EN ISO 7854 Tiqiegħ Flessibbli	4 mmn 6
EN ISO 9073–4 Reżistenza għal tiżrir	3 mmn 6
EN ISO 13934–1 Reżistenza għat–tensjoni	3 mmn 6
EN 863 Reżistenza għat tritqib	2 mmn 6
EN 25978 Reżistenza għat–tnaqqir	4 mmn 6 L-ebda imblokkar
EN ISO 13935–2 Reżistenza tal–bsiberija	4 mmn 6

*Klassi EN speċifikata mnn EN 14325:2004 L–ogħla n–numru tal–klassi l–prestazzjoni tkun aħjar

Riżultati ta' testijiet ta' permeazjoni kimika għad–drapp ta' AlphaTec® 4000

Metodu ta' Test	Kimika	Riżultat	Klassi* EN
EN ISO 6529	Ammonia	>480 minuti	6 mmn 6
EN ISO 6529	Methanol	>480 minuti	6 mmn 6
EN ISO 6529	Sulphuric Acid (96%)	>480 minuti	6 mmn 6
EN ISO 6529	Toluene	>480 minuti	6 mmn 6

Riżultati EN 14126:2003 għad–Drapp ta' AlphaTec® 4000

Metodu ta' Test	Klassifikazzjoni EN
ISO 16603	Pass (20 kPa)
ISO 16604	Klassi 6 mnn 6
ISO 22610	Klassi 6 mnn 6
ISO/DIS 22611	Klassi 3 mnn 3
ISO 22612	Klassi 3 mnn 3

Metoda de testare Substanțe chimice Rezultat Clasa EN*

EN ISO 6529	Amoniac	> 480 min	6 din 6
EN ISO 6529	Metanol	> 480 min	6 din 6
EN ISO 6529	Acid sulfuric (96%)	> 480 min	6 din 6
EN ISO 6529	Toluen	> 480 min	6 din 6

Țesătură AlphaTec® 4000 EN 14126:2003 Rezultate

Metoda de testare	Clasificare EN
ISO 16603	Succes (20 kPa)
ISO 16604	Clasa 6 din 6
EN ISO 22610	Clasa 6 din 6
ISO/DIS 22611	Clasa 3 din 3
ISO 22612	Clasa 3 din 3

Performanță combinezonului integral AlphaTec® 4000

Tip 1: Incercare cu jet	EN 14605:2005+A1:2009	Succes
Tip 4: Test de stropire	EN 14605:2005+A1:2009	Succes
Tip 5: Testul de particule	EN ISO 13982–1:2004+A1:2010	Succes
	Lpmn, 82/90 ≤ 30% și Ls, 8/10 ≤ 15%	
Particule radioactive	EN 1073–2	Clasa 1
Proprietăți electrostatice	EN 1149–5:2008	Succes t_{50} < 4 s

Domenii tipice de utilizare
Îmbrăcăminte**.** AlphaTec® are scopul de a proteja lucrătorii împotriva contaminării cu substanțe periculoase și împotriva contaminării produselor și a proceselor sensibile. Se utilizează în funcție de riscul specific pentru fiecare pericol, în funcție de condițiile de toxicitate și expunere. Consultați nivelurile de protecție „Tip" și proprietățile suplimentare obținute.

Limitările utilizării
- Înainte de utilizare, consultați toate instrucțiunile și inspectați îmbrăcămintea pentru a identifica orice deteriorări care ar putea afecta funcția sa de protecție (de ex. găuri, cusături și elemente de fixare deteriorate, zone foarte murdare). Înlocuiți îmbrăcămintea deteriorată.
- Acordați atenție în momentul în care scoateți haine contaminate, pentru a nu contamina echipamentul de substanțele periculoase. Dacă îmbrăcămintea este contaminată, trebuie aplicate procedurile de decontaminare (anume, după caz în scop de decontaminare inainte de dezbrăcare).
- În caz de contaminare, uzură sau deteriorare, îmbrăcămintea trebuie scoasă și eliminată în mod adecvat.
- Purtarea unei îmbrăcăminte de protecție chimică poate cauza stres termic, dacă ne se acordă o atenție adecvată mediului de lucru. Trebuie luată în considerare purtarea pe debăsătet a unei îmbrăcăminte adecvate, pentru a minimiza stresul termic sau deteriorarea echipamentului de „Ansell".
- Dacă produsele Ansell sunt utilizate împreună cu alte echipamente de protecție personală si, pentru a se asigura o protecție completă „Tip", este necesar să îșpiti cu banda adezivă pentru a asigura continuitatea barierei de protecție a diferitelor dispozitivi respirator. Radical acoluzarii al fermoarului trebuie utilizat îndeplinită hârtia suportului și pentru a-l fixa, acordând în același timp atenție pentru a evita sfârșarea sau crearea de pliuri. După ce ați securizat faldul fermoarului, trebuie să aplicați cu atenție banda adezivă pentru a permite o protecție completă.
- Nicium combinezon nu asigură o protecție completă împotriva tuturor substanțelor chimice sau a pericolelor. Stabiliți evaluarea profesională a riscului. Pentru fiecare pericol, în funcție de condițiile de toxicitate și expunere. Consultați nivelurile de protecție „Tip" și proprietățile suplimentare obținute.

Limitările utilizării
- Înainte de utilizare, consultați toate instrucțiunile și inspectați îmbrăcămintea pentru a identifica orice deteriorări care ar putea afecta funcția sa de protecție (de ex. găuri, cusături și elemente de fixare deteriorate, zone foarte murdare). Înlocuiți îmbrăcămintea deteriorată.
- Acordați atenție în momentul în care scoateți haine contaminate, pentru a nu contamina echipamentul cu substanțele periculoase. Dacă îmbrăcămintea este contaminată, trebuie aplicate procedurile de decontaminare (anume, după caz în scop de decontaminare inainte de dezbrăcare).
- În caz de contaminare, uzură sau deteriorare, îmbrăcămintea trebuie scoasă și eliminată în mod adecvat.
- Purtarea unei îmbrăcăminte de protecție chimică poate cauza stres termic, dacă ne se acordă o atenție adecvată mediului de lucru. Trebuie luată în considerare purtarea pe debăsătet a unei îmbrăcăminte adecvate, pentru a minimiza stresul termic sau deteriorarea echipamentului de „Ansell".
- Dacă produsele Ansell sunt utilizate împreună cu alte echipamente de protecție personală si, pentru a se asigura o protecție completă „Tip", este necesar să îșpiti cu banda adezivă pentru a asigura continuitatea barierei de protecție a diferitelor dispozitivi respirator. Radical acoluzarii al fermoarului trebuie utilizat îndeplinită hârtia suportului și pentru a-l fixa, acordând în același timp atenție pentru a evita sfârșarea sau crearea de pliuri. După ce ați securizat faldul fermoarului, trebuie să aplicați cu atenție banda adezivă pentru a permite o protecție completă.
- Nicium combinezon nu asigură o protecție completă împotriva tuturor substanțelor chimice sau a pericolelor. Stabiliți evaluarea profesională a riscului. Pentru fiecare pericol, în funcție de condițiile de toxicitate și expunere. Consultați nivelurile de protecție „Tip" și proprietățile suplimentare obținute.

Instrucțiuni de depozitare
- Păstrați produsul în ambalajul inițial, într-un loc uscat, la temperatura camerei, ferit de lumina directă a soarelui și de alte surse de căldură.
- Păstrați produsul departe de substanțe incompatibile.

Întreținere
- Nu folosiți produsul dacă este deteriorat.
- Nu modificați produsul în niciun fel.

Limitări în utilizare
- Nu folosiți în scopuri pentru care nu a fost proiectat.
- Nu folosiți în medii bogate în oxigen.

Instrucțiuni de scoatere din uz
- Eliminați produsul în conformitate cu reglementările locale.

Informații suplimentare
- Nu folosiți în contact cu flacăra sau cu materiale incandescente.
- Nu folosiți în prezența substanțelor explozive.
- Nu folosiți în contact cu suprafețe abrazive.
- Nu folosiți în contact cu suprafețe ascuțite.
- Nu folosiți în contact cu suprafețe fierbinți.
- Nu folosiți în contact cu suprafețe reci.
- Nu folosiți în contact cu suprafețe umede.
- Nu folosiți în contact cu suprafețe uleioase.
- Nu folosiți în contact cu suprafețe murdare.

Ambalare
- Produsul este ambalat într-o pungă de plastic.
- Produsul este ambalat într-o cutie de carton.

Etichetare
- Produsul este etichetat cu numele producătorului, numărul de model, data fabricației și simbolurile de pictograme.

Garanție
- Produsul este garantat împotriva defectelor de fabricație timp de 12 luni de la data achiziției.
- Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de utilizarea incorectă a produsului.
- Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de expunerea la substanțe incompatibile.
- Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de expunerea la temperaturi extreme.
- Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de expunerea la umiditate excesivă.
- Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de expunerea la lumina directă a soarelui.
- Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de expunerea la surse de căldură.
- Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de expunerea la flăcări deschise.
- Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de expunerea la substanțe explozive.
- Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de expunerea la suprafețe abrazive.
- Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de expunerea la suprafețe ascuțite.
- Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de expunerea la suprafețe fierbinți.
- Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de expunerea la suprafețe reci.
- Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de expunerea la suprafețe umede.
- Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de expunerea la suprafețe uleioase.
- Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de expunerea la suprafețe murdare.

Contact
- Pentru întrebări sau informații suplimentare, vă rugăm să contactați distribuitorul local sau reprezentantul de vânzări Ansell.

Declarație de conformitate
- Prin prezenta, declarăm că produsul AlphaTec® 4000 este conform cu cerințele esențiale ale Regulamentului (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală.

Standarde armonizate
- EN 14126:2003 – Îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților infecțioși
- EN 14325:2004 – Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice

Organism notificat
- Organismul notificat care a verificat conformitatea este SGS Fimko Oy, P.O. Box 30, 00211 HELSINKI, Finland.

Data și locul emiterii
- Declarația a fost emisă la data de 01.01.2023, la sediul companiei Ansell.

Semnătură
- Declarația este semnată în numele companiei Ansell de către [Nume și funcție].

Notă
- Această declarație de conformitate este valabilă numai pentru produsul AlphaTec® 4000 și numai în forma în care a fost livrat de către Ansell.
- Orice modificări aduse produsului sau utilizarea acestuia în alte scopuri decât cele menționate în această declarație pot anula valabilitatea acesteia.
- Ansell își rezervă dreptul de a modifica această declarație de conformitate fără notificare prealabilă.

Contact pentru informații suplimentare
- Pentru orice întrebări sau informații suplimentare privind această declarație de conformitate, vă rugăm să contactați Ansell la adresa de e-mail [adresa de e-mail].

Semnătură
- [Semnătura]

Nume și funcție
- [Nume și funcție]

Data și locul emiterii
- [Data și locul emiterii]

Ștampilă
- [Ștampila companiei]