

Kalandrierte Hart-PVC Folie. Sie entspricht der Richtlinie 2002/72 EG („Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dafür bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen“) sowie der Richtlinie 94/62/EG (Verpackungen und Verpackungsabfälle).

Charakteristik Opake Hart - PVC Folie, schlagzähe Einstellung, speziell abgestimmt auf den Offset UV- und Digitaldruck*. Alle anderen gängigen Druckverfahren sind ebenfalls möglich.

**auf Anfrage*

Oberflächen	glz/glz (2020)	glz/xgl (202E)	glz/smt (2030)	smt/cmt (3040)	mtt/glz (5020)	mtt/smt (5030)	mtt/cmt (5040)	mtt/mtt (505R)	xxm/xxm (6060)
Dicken (mm)	0,100 - 0,700	0,150 - 0,700	0,100 - 0,300	0,150 - 0,300	0,120 - 0,500	0,120 - 0,300	0,120 - 0,300	0,120 - 0,700	0,200 - 0,800
Prägungen **	Fein	Promatt	Grob 1	Grob 2					
Rautiefe (Rz µm)	3 - 6	6 - 9	10 -14	20 - 30					

Farben Standard: weiß 1522, weiß 1305 (hochdeckend).
Farben können dem Farbfächer entnommen werden.

Eigenschaften	Wert	Einheit	Prüfmethode
Dickentoleranzen < 0,200 mm 0,200 – 0,400 mm > 0,400 mm	± 10 ± 7 ± 5	%	In Anlehnung an DIN 53370 (95% aller Messwerte)
Dichte	1,34 ± 0,01 (ohne Farbe)	g/cm ³	DIN 53479
Schlagzugzähigkeit	> 600 (Oberfl. glz/glz)	kJ/m ²	DIN EN ISO 8256
Zugfestigkeit	> 42	N/mm ²	DIN EN ISO 527-1-3
Vicat-Erweichungspunkt	74 ± 2	°C	DIN EN ISO 306 Verfahren VST/B50 als Pressplatte
Maßänderung nach Wärmelagerung*** < 0,200 mm 0,200 – 0,400 mm > 0,400 mm	(glz/glz) max.- 7 max.- 5 max.- 4	(mtt/mtt) max.-12 max.- 8 max.- 7	% In Anlehnung an DIN 53377 (140°C/10 min)
<i>*** bei geprägten Folien erhöht sich der Wert um + 3%</i>			
Oberflächenspannung	glz/glz (2020) ≥ 34 beidseitig mtt/mtt (505R) ≥ 38 Roll-side mtt/mtt (505R) ≥ 36 Air-side	mN/m (dyn/cm)	In Anlehnung an DIN 53364 Messung mit Testtinten

Verarbeitungshinweis:
Um statische Aufladungen zu vermeiden, sollte die Folie bei einer Raumtemperatur von 20 bis 23°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 60% verarbeitet werden.

Lagerbedingungen:
Wir empfehlen die Folie bei Raumtemperatur unter 30°C unter Ausschluss direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit zu lagern. Nach Transport und Lagerung bei Kälte, ist eine Anpassung an die Klimabedingungen des Verarbeitungsraumes von 1 Std. pro cm Rollendurchmesser oder Formatstapelhöhe erforderlich.