

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Probeta graduada base hexagonal, clase B, LBG

Descripción : Fabricada en vidrio borosilicato LBG 3.3 y diseñada según norma ISO 4788. Calibrada "para contener" (TC, In). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

DATOS TÉCNICOS

| referencia | capacidad | tolerancia(ml) | graduación (ml) | Ø(mm) | h (mm) | unidades por ref. |
|--------------|-----------|----------------|-----------------|-------|--------|-------------------|
| MCH3-005-001 | 5 ml | ± 0,1 | 0,1 | 13 | 112 | 1 |
| MCH3-010-001 | 10 ml | ± 0,2 | 0.2 | 14 | 137 | 1 |
| MCH3-025-001 | 25 ml | ± 0,5 | 0.5 | 21 | 167 | 1 |
| MCH3-050-001 | 50 ml | ± 1,0 | 0,5 | 25 | 196 | 1 |
| MCH3-100-001 | 100 ml | ± 1,0 | 1 | 29 | 256 | 1 |
| MCH3-250-001 | 250 ml | ± 2,0 | 2 | 43 | 305 | 1 |
| MCH3-500-001 | 500 ml | ± 5,0 | 5 | 53 | 360 | 1 |
| MCH3-1K0-001 | 1000 ml | ± 10 | 10 | 68 | 440 | 1 |
| MCH3-2K0-001 | 2000 ml | ± 20 | 20 | 85 | 500 | 1 |

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|----------|-------|----------|----------------|
| MCH3-005-001 | 0,41552 | 0,053 | 70172000 | 08434868030039 |
| MCH3-010-001 | 0,68355 | 0,07 | 70172000 | 08434868030046 |
| MCH3-025-001 | 0,25 | 0,085 | 70172000 | 08434868030053 |
| MCH3-050-001 | 0,91 | 0,125 | 70172000 | 08434868030060 |
| MCH3-100-001 | 1,481316 | 0,18 | 70172000 | 08434868030077 |
| MCH3-250-001 | 3,6855 | 0,357 | 70172000 | 08434868030091 |
| MCH3-500-001 | 4,459455 | 0,54 | 70172000 | 08434868030114 |
| MCH3-1K0-001 | 8,614584 | 0,87 | 70172000 | 08434868030084 |
| MCH3-2K0-001 | 13,77 | 1,23 | 70172000 | 08434868030107 |

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL : LBG 3.3

El vidrio borosilicato 3.3 es un vidrio con contenido mínimo en sílice.

Es prácticamente libre de magnesio, cal y zinc y contiene sólo trazas de metales pesados.

Composición química:

- 81% en peso de SiO₂
- 13,0% en peso de B₂O₃
- 4% en peso de Na₂O

Propiedades térmicas:

- Coeficiente de expansión lineal: $32,5 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ \text{C}$
- Temperatura máxima de trabajo : 515 ° C
- Temperatura de recocción: 565 ° C
- Temperatura de reblandecimiento: 820 ° C
- Calor específico: 0,2
- Conductividad térmica (cal/cm³ / ° C / sec): 0,0027

Resistencia Química:

Este vidrio es altamente resistente al agua, soluciones neutras y ácidas, ácidos concentrados y sus mezclas, así como a cloruro, bromo, yodo, y disolventes orgánicos. Incluso durante el largos períodos de exposición y a temperaturas superiores a 100 ° C, su resistencia química supera la de la mayoría de los metales y otros materiales.

Puede soportar repetidas esterilizaciones en seco y en húmedo sin deterioro de la superficie y su consiguiente contaminación. Resiste al ataque de diversas sustancias químicas. Sólo el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico muy caliente y soluciones alcalinas con el aumento de la concentración y la temperatura, atacan cada vez más la superficie de vidrio.

GENERAL INFORMATION

Product name : Measuring cylinder hexagonal base, class B, LBG**Description :** Made of borosilicate glass LBG 3.3 and designed according to ISO 4788. Calibrated to contain (TC, In). Batch certificate included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)


TECHNICAL DATA

| reference | capacity | accuracy (ml) | graduation (ml) | Ø (mm) | h (mm) | pcs/pack |
|--------------|----------|---------------|-----------------|--------|--------|----------|
| MCH3-005-001 | 5 ml | ± 0,1 | 0,1 | 13 | 112 | 1 |
| MCH3-010-001 | 10 ml | ± 0,2 | 0.2 | 14 | 137 | 1 |
| MCH3-025-001 | 25 ml | ± 0,5 | 0.5 | 21 | 167 | 1 |
| MCH3-050-001 | 50 ml | ± 1,0 | 0,5 | 25 | 196 | 1 |
| MCH3-100-001 | 100 ml | ± 1,0 | 1 | 29 | 256 | 1 |
| MCH3-250-001 | 250 ml | ± 2,0 | 2 | 43 | 305 | 1 |
| MCH3-500-001 | 500 ml | ± 5,0 | 5 | 53 | 360 | 1 |
| MCH3-1K0-001 | 1000 ml | ± 10 | 10 | 68 | 440 | 1 |
| MCH3-2K0-001 | 2000 ml | ± 20 | 20 | 85 | 500 | 1 |

PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|----------|-------|----------|----------------|
| MCH3-005-001 | 0,41552 | 0,053 | 70172000 | 08434868030039 |
| MCH3-010-001 | 0,68355 | 0,07 | 70172000 | 08434868030046 |
| MCH3-025-001 | 0,25 | 0,085 | 70172000 | 08434868030053 |
| MCH3-050-001 | 0,91 | 0,125 | 70172000 | 08434868030060 |
| MCH3-100-001 | 1,481316 | 0,18 | 70172000 | 08434868030077 |
| MCH3-250-001 | 3,6855 | 0,357 | 70172000 | 08434868030091 |
| MCH3-500-001 | 4,459455 | 0,54 | 70172000 | 08434868030114 |
| MCH3-1K0-001 | 8,614584 | 0,87 | 70172000 | 08434868030084 |
| MCH3-2K0-001 | 13,77 | 1,23 | 70172000 | 08434868030107 |

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL : LBG 3.3

LBG 3.3 is a borosilicate glass with a minimum content in silica of 80% and a low expansion coefficient ($3.3 \cdot 10^{-6}$ K⁻¹) included in the 3.3 borosilicate group, as defined in ISO 3585 standard.

It is used in products where chemical and mechanical resistance is to be combined with resistance to sudden temperature changes. This particular combination of properties makes this type of glass the most used in labware.

Physical and chemical properties:

- Linear expansion coefficient (@ 20/300 °C): $3.3 \cdot 10^{-6}$ K⁻¹
- Strain point: 520 °C
- Annealing point: 560 ± 10 °C
- Softening point: 820 ± 10 °C
- Density: 2.23 ± 0.02 g/cm³
- Hydrolytic resistance (according to ISO 719, water at 98 °C): Class 1
- Hydrolytic resistance (according to ISO 720, water at 121 °C): Class 1
- Resistance to acids (according to ISO 1776, DIN 12116): Class 1
- Resistance to alkalis (according to ISO 695): Class 2

Typical composition:

- 80.4% in weight SiO₂
- 13.0% in weight B₂O₃
- 4.2% in weight Na₂O
- 2.4% in weight Al₂O₃

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Éprouvette graduée base hexagonale, classe B, LBG

Description : Fabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3 et conçue selon la norme ISO 4788. Calibrée "pour contenir" (TC, In). Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com

DONNÉES TECHNIQUES

| référence | capacité | tolérance (ml) | graduation (ml) | Ø (mm) | h (mm) | unités par ref. |
|--------------|----------|----------------|-----------------|--------|--------|-----------------|
| MCH3-005-001 | 5 ml | ± 0,1 | 0,1 | 13 | 112 | 1 |
| MCH3-010-001 | 10 ml | ± 0,2 | 0.2 | 14 | 137 | 1 |
| MCH3-025-001 | 25 ml | ± 0,5 | 0.5 | 21 | 167 | 1 |
| MCH3-050-001 | 50 ml | ± 1,0 | 0,5 | 25 | 196 | 1 |
| MCH3-100-001 | 100 ml | ± 1,0 | 1 | 29 | 256 | 1 |
| MCH3-250-001 | 250 ml | ± 2,0 | 2 | 43 | 305 | 1 |
| MCH3-500-001 | 500 ml | ± 5,0 | 5 | 53 | 360 | 1 |
| MCH3-1K0-001 | 1000 ml | ± 10 | 10 | 68 | 440 | 1 |
| MCH3-2K0-001 | 2000 ml | ± 20 | 20 | 85 | 500 | 1 |

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|----------|-------|----------|----------------|
| MCH3-005-001 | 0,41552 | 0,053 | 70172000 | 08434868030039 |
| MCH3-010-001 | 0,68355 | 0,07 | 70172000 | 08434868030046 |
| MCH3-025-001 | 0,25 | 0,085 | 70172000 | 08434868030053 |
| MCH3-050-001 | 0,91 | 0,125 | 70172000 | 08434868030060 |
| MCH3-100-001 | 1,481316 | 0,18 | 70172000 | 08434868030077 |
| MCH3-250-001 | 3,6855 | 0,357 | 70172000 | 08434868030091 |
| MCH3-500-001 | 4,459455 | 0,54 | 70172000 | 08434868030114 |
| MCH3-1K0-001 | 8,614584 | 0,87 | 70172000 | 08434868030084 |
| MCH3-2K0-001 | 13,77 | 1,23 | 70172000 | 08434868030107 |

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL LBG 3.3

LBG 3.3 est un verre borosilicaté ayant un contenu minimal en silice de 80% et un très faible coefficient d'expansion ($3,3 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$) qui appartient au groupe des borosilicates type "3.3" tel que défini par la norme ISO 3585. Il s'emploie avec des produits où se combinent résistance chimique, résistance mécanique et résistance aux changements brusques de température. En raison de cette combinaison unique, ce type de verre est majoritairement utilisé pour les produits de laboratoire.

Propriétés physiques et chimiques:

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Coefficient de dilatation linéaire (@ 20/300°C) | $3,3 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ |
| • Température de réflectivité (Strain Point) | 520 °C |
| • Température de maturation (Annealing point) | $560 \pm 10 \text{ °C}$ |
| • Température de ramollissement (Softening point) | $820 \pm 10 \text{ °C}$ |
| • Densité $2,23 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ | |
| • Résistance hydraulique (Selon ISO 719, eau à 98°C) | Classe 1 |
| • Résistance hydraulique (Selon ISO 720, eau à 121°C) | Classe 1 |
| • Résistance aux acides (Selon ISO 1776) | Classe 1 |
| • Résistance aux alcalis (Selon ISO 695) | Classe 2 |

Composition typique:

- 80,4% en poids SiO_2
- 13,0% en poids B_2O_3
- 4,2% en poids Na_2O
- 2,4% en poids Al_2O_3

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Cilindro graduato con base esagonale, classe B, LBG**Descrizione :** Realizzato in vetro borosilicato LBG 3.3 conforme a ISO 4788. Calibrato "per contenere" (TC, In).
Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com)

DATI TECNICI

| referenza | capacità | tolleranza (ml) | graduazione (ml) | Ø(mm) | h (mm) | unità per ref. |
|--------------|----------|-----------------|------------------|-------|--------|----------------|
| MCH3-005-001 | 5 ml | ± 0,1 | 0,1 | 13 | 112 | 1 |
| MCH3-010-001 | 10 ml | ± 0,2 | 0,2 | 14 | 137 | 1 |
| MCH3-025-001 | 25 ml | ± 0,5 | 0,5 | 21 | 167 | 1 |
| MCH3-050-001 | 50 ml | ± 1,0 | 0,5 | 25 | 196 | 1 |
| MCH3-100-001 | 100 ml | ± 1,0 | 1 | 29 | 256 | 1 |
| MCH3-250-001 | 250 ml | ± 2,0 | 2 | 43 | 305 | 1 |
| MCH3-500-001 | 500 ml | ± 5,0 | 5 | 53 | 360 | 1 |
| MCH3-1K0-001 | 1000 ml | ± 10 | 10 | 68 | 440 | 1 |
| MCH3-2K0-001 | 2000 ml | ± 20 | 20 | 85 | 500 | 1 |

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|----------|-------|----------|----------------|
| MCH3-005-001 | 0,41552 | 0,053 | 70172000 | 08434868030039 |
| MCH3-010-001 | 0,68355 | 0,07 | 70172000 | 08434868030046 |
| MCH3-025-001 | 0,25 | 0,085 | 70172000 | 08434868030053 |
| MCH3-050-001 | 0,91 | 0,125 | 70172000 | 08434868030060 |
| MCH3-100-001 | 1,481316 | 0,18 | 70172000 | 08434868030077 |
| MCH3-250-001 | 3,6855 | 0,357 | 70172000 | 08434868030091 |
| MCH3-500-001 | 4,459455 | 0,54 | 70172000 | 08434868030114 |
| MCH3-1K0-001 | 8,614584 | 0,87 | 70172000 | 08434868030084 |
| MCH3-2K0-001 | 13,77 | 1,23 | 70172000 | 08434868030107 |

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE LBG 3.3

LBG 3.3 è un vetro borosilicato con un contenuto minimo di silice del 80% e un basso coefficiente di espansione ($3,3 \cdot 10^{-6}$ K-1) che appartiene al gruppo dei borosilicati tipo "3.3", come viene descritto nella norma ISO 3585. Si utilizza per prodotti dove si deve combinare resistenza chimica, resistenza meccanica e resistenza ai cambi bruschi di temperatura, e proprio per questa combinazione unica è il tipo di vetro di riferimento con il quale si fabbricano la maggior parte dei prodotti da laboratorio.

Proprietà fisiche e chimiche

- | | |
|--|-------------------|
| • Coefficiente di espansione lineare (@ 20/300 °C): | 3,3•10-6 K-1 |
| • Temperatura di decotto (Strain point): | 520 °C |
| • Temperatura di maturazione (Annealing point): | 560 ± 10 °C |
| • Temperatura di rammollimento (Softening point): | 820 ± 10 °C |
| • Densità: | 2,23 ± 0,02 g/cm3 |
| • Resistenza idrolitica (secondo ISO 719, acqua a 98 °C): | Classe 1 |
| • Resistenza idrolitica (secondo ISO 720, acqua a 121 °C): | Classe 1 |
| • Resistenza agli acidi (secondo ISO 1776): | Classe 1 |
| • Resistenza agli alcali (secondo ISO 695): | Classe 2 |

Composizione tipica:

- 80,4% in peso SiO₂
- 13,0% in peso B₂O₃
- 4,2% in peso Na₂O
- 2,4% in peso Al₂O₃

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Maatcilinder met zeshoekige basis, klasse B, LBG

Beschrijving : Gemaakt van LBG 3.3 borosilicaatglas en ontworpen volgens ISO 4788. Gekalibreerd "to contain" (TC, In). Batchcertificaat inbegrepen (gratis te downloaden van www.labbox.com)

TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | capaciteit | tolerantie(ml) | schaalverdeling(Ø(mm) ml) | h (mm) | stuks per ref. |
|--------------|------------|----------------|-------------------------------|--------|----------------|
| MCH3-005-001 | 5 ml | ± 0,1 | 0,1 | 13 | 1 |
| MCH3-010-001 | 10 ml | ± 0,2 | 0.2 | 14 | 1 |
| MCH3-025-001 | 25 ml | ± 0,5 | 0.5 | 21 | 1 |
| MCH3-050-001 | 50 ml | ± 1,0 | 0,5 | 25 | 1 |
| MCH3-100-001 | 100 ml | ± 1,0 | 1 | 29 | 1 |
| MCH3-250-001 | 250 ml | ± 2,0 | 2 | 43 | 1 |
| MCH3-500-001 | 500 ml | ± 5,0 | 5 | 53 | 1 |
| MCH3-1K0-001 | 1000 ml | ± 10 | 10 | 68 | 1 |
| MCH3-2K0-001 | 2000 ml | ± 20 | 20 | 85 | 1 |

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|----------|-------|----------|----------------|
| MCH3-005-001 | 0,41552 | 0,053 | 70172000 | 08434868030039 |
| MCH3-010-001 | 0,68355 | 0,07 | 70172000 | 08434868030046 |
| MCH3-025-001 | 0,25 | 0,085 | 70172000 | 08434868030053 |
| MCH3-050-001 | 0,91 | 0,125 | 70172000 | 08434868030060 |
| MCH3-100-001 | 1,481316 | 0,18 | 70172000 | 08434868030077 |
| MCH3-250-001 | 3,6855 | 0,357 | 70172000 | 08434868030091 |
| MCH3-500-001 | 4,459455 | 0,54 | 70172000 | 08434868030114 |
| MCH3-1K0-001 | 8,614584 | 0,87 | 70172000 | 08434868030084 |
| MCH3-2K0-001 | 13,77 | 1,23 | 70172000 | 08434868030107 |

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL: LBG 3.3 Borosilicaatglas 3.3 is een glas met een minimaal silicagehalte. Het bevat vrijwel geen magnesium, kalk en zink en bevat alleen sporen van zware metalen. Chemische samenstelling: 81% van het gewicht van SiO₂ 13,0% van het gewicht van B₂O₃ 4% van het gewicht van Na₂O Thermische eigenschappen: Lineaire uitbreidingscoëfficiënt: 32,5 x10⁻⁷ °C Maximale werkteemperatuur: 515 °C Onthardingstemperatuur: 565 °C Verwerkingstemperatuur: 820 °C Specifieke hitte: 0,2 Thermische geleidbaarheid (cal/cm³ / °C / sec): 0,0027 Chemische weerstand: Dit glas is zeer goed bestand tegen water, neutrale en zure oplossingen, geconcentreerde zuren en mengsels daarvan, alsmede tegen chloride, broom, jodium en organische oplosmiddelen. Zelfs bij langdurige blootstelling en bij temperaturen boven 100 °C overtreft de chemische weerstand die van de meeste metalen en andere materialen. Het is bestand tegen herhaalde natte en droge sterilisaties zonder aantasting van het oppervlak en verontreiniging. Het is bestand tegen de aantasting door verschillende chemische stoffen. Alleen fluorwaterstofzuur, zeer heet fosforzuur en alkalische oplossingen tasten bij toenemende concentratie en temperatuur het glasoppervlak in toenemende mate aan.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Messzylinder, Sechskantfuß, Klasse B, LBG**Beschreibung :** Aus Borosilikatglas 3.3 und hergestellt gemäß ISO 4788. Kalibriert auf Einguss (TC, In).
Chargenzertifikat inbegriffen, verfügbar auf unserer Website.


TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Volumen | Toleranz (ml) | Graduierung (mm) | Ø(mm) | H (mm) | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|---------|---------------|------------------|-------|--------|-----------------------|
| MCH3-005-001 | 5 ml | ± 0,1 | 0,1 | 13 | 112 | 1 |
| MCH3-010-001 | 10 ml | ± 0,2 | 0,2 | 14 | 137 | 1 |
| MCH3-025-001 | 25 ml | ± 0,5 | 0,5 | 21 | 167 | 1 |
| MCH3-050-001 | 50 ml | ± 1,0 | 0,5 | 25 | 196 | 1 |
| MCH3-100-001 | 100 ml | ± 1,0 | 1 | 29 | 256 | 1 |
| MCH3-250-001 | 250 ml | ± 2,0 | 2 | 43 | 305 | 1 |
| MCH3-500-001 | 500 ml | ± 5,0 | 5 | 53 | 360 | 1 |
| MCH3-1K0-001 | 1000 ml | ± 10 | 10 | 68 | 440 | 1 |
| MCH3-2K0-001 | 2000 ml | ± 20 | 20 | 85 | 500 | 1 |

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|----------|-------|----------|----------------|
| MCH3-005-001 | 0,41552 | 0,053 | 70172000 | 08434868030039 |
| MCH3-010-001 | 0,68355 | 0,07 | 70172000 | 08434868030046 |
| MCH3-025-001 | 0,25 | 0,085 | 70172000 | 08434868030053 |
| MCH3-050-001 | 0,91 | 0,125 | 70172000 | 08434868030060 |
| MCH3-100-001 | 1,481316 | 0,18 | 70172000 | 08434868030077 |
| MCH3-250-001 | 3,6855 | 0,357 | 70172000 | 08434868030091 |
| MCH3-500-001 | 4,459455 | 0,54 | 70172000 | 08434868030114 |
| MCH3-1K0-001 | 8,614584 | 0,87 | 70172000 | 08434868030084 |
| MCH3-2K0-001 | 13,77 | 1,23 | 70172000 | 08434868030107 |

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL: LGB 3.3 Borosilikatglas 3.3 ist ein Glas mit einem Mindestgehalt an Kieselsäure. Es ist praktisch frei von Magnesium, Kalk und Zink und enthält nur Spuren von Schwermetallen. Chemische Zusammensetzung: 81 % Gewichtsanteil SiO₂ 13,0 % Gewichtsanteil B₂O₃ 4 % Gewichtsanteil Na₂O Thermische Eigenschaften: Koeffizient für lineare Ausdehnung $32,5 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$ Maximale Arbeitstemperatur: 515 ° C Glühtemperatur: 565 ° C Erweichungstemperatur: 820 ° C Spezifische Wärme: 0,2 Wärmeleitfähigkeit (cal/cm³ / ° C / sec): 0,0027 Chemische Beständigkeit: Dieses Glas ist sehr beständig gegen Wasser, neutrale und saure Lösungen, konzentrierte Säuren und ihre Mischungen sowie Chloride, Brom, Jod und organische Lösungsmittel. Auch bei langen Expositionszeiträumen und Temperaturen über 100 °C übertrifft seine chemische Beständigkeit die der meisten Metalle und anderen Materialien. Es kann wiederholte Sterilisierungen (trocken und nass) ohne Oberflächenverschleiß und die damit einhergehende Kontamination aushalten. Beständig gegen Angriffe durch verschiedene chemische Substanzen. Ausschließlich Flusssäure, sehr heiße Phosphorsäure und alkalische Lösungen mit hoher Konzentration und Temperatur verschleifen die Glasoberfläche jedes Mal etwas mehr.