

Technisches Datenblatt: CarbonX™ Kohlefaser PETG 3D-Druckfilament

Physikalische Eigenschaften	Standard	Einheit	Typischer Wert
Dichte	ISO 1183	g/cm ³	1.34

Mechanische Eigenschaften	Standard	Einheit	Typischer Wert
Zugfestigkeit,	ISO 527	MPa	56
Bruchzugmodul	ISO 527	MPa	5230
Zugdehnung,	ISO 527	%	3
Bruchbiegefestigkeit	ISO 178	MPa	80
Biegemodul	ISO 178	MPa	5740

Thermische Eigenschaften	Standard	Einheit	Typischer Wert
Glasübergangstemperatur (T _g)	DSC	°C	80
Durchbiegungstemperatur bei 0,45 MPa (66psi)	ISO 75	°C	77

Elektrische Eigenschaft	Standard	Einheit	Typischer Wert
Oberflächenwiderstand	ASTM D257	Ohm/Quadratmeter	> 10 ⁹

Bedingungen für gedruckte Exemplare
Drucker: Open Source FDM/FFF
Düse: 0,4 mm
Schichthöhe: 0,25 mm
Füllung: 100%, +/- 45°
Extrusionstemperatur: 245°C
Betttemperatur: 60°C
Probenausrichtung: XY flach