



Vonatkozik valamennyi  
élre.(bevonat, ill. sapka  
nélkül.)

Anyag	$\mu_i \pm 20\%$	$h/\mu_i^2 \left[ \frac{cm}{A} \right]$	$tg\delta/\mu_i$	$A_L [nH]$	Bevonat
M 5000	5000	$\leq 1,8 \cdot 10^{-6}$	$\leq 25 \cdot 10^{-4}$ 0,1MHz	9000 ~ -14000	Szigetelőlak: poliamid 0,2-0,4 mm vastagságban, vagy szigetelő burkolat a HAGY 14002-036 sz. r.sz. alájdán.

*Handwritten signature*