

CINTA DE REPARACIÓN CINTA X10



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ceys Cinta x10 es una cinta de reparación con una alta adherencia en multitud de materiales para soluciones extremas.

Ceys Cinta x10 contiene una estructura de refuerzo de fibras entrecruzadas junto con un adhesivo de alta adherencia que le confieren una mayor resistencia mecánica.

Es 100% impermeable.



Código: AI 20 384

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición química

	%
Polipropileno	34,4
Poli (etileno tereftalato)	21,9
Resina de petróleo	21,2
1,3-butadieno/estireno copolímeros	13,1
Aceite nafténico	9,2

Tejido entrelazado de doble color que le confiere alta resistencia y tenacidad.

Comparativa con cinta americana

	x10	Unidades
Largo	18	m
Ancho	48	mm
Grosor	315	µm
Adhesión sobre acero	45	N/25 mm
Resistencia a tensión	940 - 1250	N/50 mm
Rolling ball tack	0 - 1	cm
Temperatura ebullición	>250	°C

ROHS Y REACH

No contiene sustancias peligrosas para los humanos:

Componentes	Resultados test	Método test
Formaldehído	N.D.	ISO 14184-1
Colorantes AZO	N.D.	EN 14362-1
Colorantes alergénicos	N.D.	DIN 54231
Colorantes cancerígenos	N.D.	DIN 54231
Ftalato	N.D.	BS EN 14372

No contiene sustancias peligrosas para el medio ambiente:

Componentes	Resultados test	Método test
Plomo	N.D.	IEC 62321-5:2013
Cadmio	N.D.	
Mercurio	N.D.	
Cromo hexavalente	N.D.	IEC 62321-5:2008
Suma de PPBs	N.D.	IEC 62321-5:2015
Monobromobifenil	N.D.	
Dibromobifenil	N.D.	
Tribromobifenil	N.D.	
Tetrabromobifenil	N.D.	
Pentabromobifenil	N.D.	
Hexabromobifenil	N.D.	
Heptabromobifenil	N.D.	
Octabromobifenil	N.D.	
Nonabromobifenil	N.D.	
Decabromobifenil	N.D.	
Suma de PBDEs	N.D.	
Monobromodifenil éter	N.D.	
Dibromodifenil éter	N.D.	
Tribromodifenil éter	N.D.	
Tetrabromodifenil éter	N.D.	
Pentabromodifenil éter	N.D.	
Hexabromodifenil éter	N.D.	
Heptabromodifenil éter	N.D.	
Octabromodifenil éter	N.D.	
Nonabromodifenil éter	N.D.	
Decabromodifenil éter	N.D.	
SVHCs 169 items	< 0,1 %	

APLICACIONES

- Embalaje, conexiones, sellado, agrupado, protección y codificación de color.
- Sujeción y reparación de piezas en la carrocería del automóvil como retrovisores, faros, etc.
- Sellar y reparar agujeros y desgarros en telas de lona y superficies de goma como toldos, hinchables, tiendas de campaña, etc.
- Reparación de pequeño electrodoméstico, sujeción de carcasas, sellado de tubos aspiradora, pegado de cubiletes de cubiertos en lavavajillas, etc.
- Reparación de múltiples materiales, tanto porosos como no porosos, como distintos metales, madera, telas de lonas, superficies de goma, etc. y en múltiples aplicaciones, tanto en interior como en exterior, contacto con agua, rayos UV, etc.

MODO DE EMPLEO

Preparación superficies

Las superficies a reparar deben encontrarse limpias y secas, exentas de polvo, grasa o suciedad en general.

Aplicación

Sin tocar la parte adhesiva de la cinta con los dedos, colocar la cinta en la superficie a reparar y desenrollar la longitud necesaria para realizar la reparación.

Una vez colocada la cinta en la totalidad de la superficie a reparar, cortar la cinta mediante el cúter incluido en el interior del mandril.

Al realizar el corte, por cuestiones de seguridad, desplazar el cúter en dirección opuesta a nuestra posición.

CÓDIGO Y DATOS

Código	Artículo	Referencia	Medida (largo x ancho)	Caja (uds.)
AI 20 384	Ceys Cinta x10	507660	18 m x 48 mm	8



DISOLUCIÓN Y LIMPIEZA

Para retirar la cinta realizar un esfuerzo de pelado.

En el caso de no conseguir retirar la cinta fácilmente puede ayudarse con un trapo humedecido en disolvente.

ALMACENAJE

- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.
- Evitar la exposición solar.
- Mantener alejado de fuentes de calor e ignición.
- Mantener alejado de ácidos y bases fuertes y fuertes agentes oxidantes.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

No perjudicial para humanos, cumple con ROHS y REACH, no clasificado acorde GHS.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.